

# 宝武矽钢片现货35WW250 宝钢武钢硅钢片批发零售 B27AHV1400M

产品名称	宝武矽钢片现货35WW250 宝钢武钢硅钢片批发零售 B27AHV1400M
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	品种:硅钢片 加工服务:开平分条 涂层:A/H/K/Z/T4/
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

## 产品详情

宝武矽钢片现货35WW250宝钢武钢硅钢片批发零售B27AHV1400M

硅钢片、矽钢片、电工钢、宝钢硅钢片、武钢硅钢片是目前市场上非常热门的产品之一。上海强晟钢供应链管理有限公司作为专业的钢材供应商，为广大客户提供优质的宝钢武钢硅钢片。

规格: 0.1-1.0mm。我们可根据客户的需求进行加工服务，包括开平分条等。并且我们的服务范围覆盖全国，无论您身处哪个地区，我们都能为您提供及时的产品配送服务。

涂层方面，我们提供多种涂层选择，包括A/H/K/Z/T4/等。这些涂层能够保护硅钢片，提高其使用寿命。

品种方面，我们主要供应的是硅钢片，也称为电工钢。硅钢片是一种具有较高磁导率和低铁损的特殊钢材，广泛应用于电力工业。我们还供应宝武品牌的硅钢片，宝武作为国内zhiming的钢铁企业，产品质量有保障。

接下来，让我们从宝钢武钢硅钢片的铁损、涂层、磁感和同板差等方面来介绍这款产品。

铁损：硅钢片具有低铁损特性，可以有效减少能量的损耗，提高设备的能效。涂层：我们提供多种涂层选择，这些涂层能够提供良好的绝缘性能和耐腐蚀性，保护硅钢片免受外界环境的影响。

磁感：硅钢片具有较高的磁导率，能够有效地集中和传导磁能，提高电机的效率。

同板差：我们严格控制产品的同板差，确保每块硅钢片的性能一致，提高整个系统的稳定性。

通过以上方面的介绍，相信大家对宝钢武钢硅钢片有了更深入的了解。作为专业的钢材供应商，我们将继续为广大客户提供优质的产品和服务。如果您有购买硅钢片的需求，请随时联系我们，我们竭诚为您服务。

服务。

表 A.1 本文件规定的涂层与国内外技术规范规定涂层的对应关系 绝缘涂 层种类 Q/BQB 480-2021

Q/WG(GG) 05-2017 ASTM A 976-13 IEC 60404-1-1:2004 IS 648:2006 特点 半有机 薄涂层 A T4 C-5 EC-5-P C-6

涂层为铬酸盐为主的无机成分 混合物，添加有少量有机成分，以提 高钢带的冲片性能。

涂层具有一定的层间电阻，在中 性气氛或弱还原性炉子气氛中，可承受的消除应力退火温度一般可达 800 ，在退火时，层间电阻会有一些降低。涂层能承受 300-550 的涂层烧

除处理，可用于重建电机定子时，去 除电机定子绕组的绝缘层，也可用于 风冷式或油浸式。半有机

厚涂层 H T4H C-5 EC-5-P C-6 涂层基本情况和 A 涂层类似，膜 厚增加，绝缘性更好，耐蚀性更好， 冲片性也更好，焊接性略差。半有机 无铬薄 涂层 K H4 C-5 EC-5-P C-6 涂层通常以磷酸盐无机成分为

主，添加少量有机成分，不含有铬元 素，杜绝了用户退火、发蓝和使用过

程中发生六价铬含量超标的可 能性，安全性、环保性。性能基本接近 A 涂层，绝缘性好，冲片性好，在中 性气氛或弱还原性炉子气氛中，可承受的消除应力退火温度一般可达 800 ，在退火时，层间电阻会有一 定降低。半有机 无铬厚 涂层 M --- C-5 EC-5-P C-6 涂层基本情况和 K

涂层类似，膜 厚增加，绝缘性更好，耐蚀性更好，冲片性也更好，焊接性略差。半有机 无铬极 厚涂层 J C5 C-5 EC-5-P C-6 涂层通常以磷酸盐、硅酸盐等无 机成分为主，添加一定量的无机填料

和有机成分，不含有铬元素，杜绝了用户退火、发蓝和使用过程中发生六

价铬含量超标的可 能性，安全性、环 保性。膜厚比 M 涂层更厚，绝缘 性比 M

涂层显著提高，冲片性也显著 提高，在中性气氛或弱还原性炉子气 氛中，可承受的消除应力退火温度一 般可达 800 ，在退火时，层间电阻 会有一定降低。涂层能承受 300-550 的涂层

烧除处理，可用于重建电机定子时， 去除电机定子绕组的绝缘层，也可用 于风冷式或油浸式。