

K(Q)胶韩国雪佛龙菲利普 KR-03

产品名称	K(Q)胶韩国雪佛龙菲利普 KR-03
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:K(Q)胶韩国雪佛龙菲利普 KR-03 型号:KR-03 产地:韩国
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

K(Q)胶韩国雪佛龙菲利普KR-03是一种标准料，其部分参数如下：

制造商：雪佛龙菲利普斯化工有限公司；

- 材料标示：K Resin Copolymer；

- 颜色：本色；

- UL档案号：E54700；

- 其他证书：MSDS；

- 用途：模制箱、容器、玩具、显示器、医疗设备、泡罩包装；

- 材料特性：优良的透明度、良好的韧性、较好的刚性、高表面光泽；

- 比重：ASTM D792 1.01 g/cm；

- 吸水率：23 ° C，24 hr ASTM D570 0.09 %；

- 熔融流动指数：200 ° C / 5Kg ASTM D1238 7.5 g/10min；

- 邵氏D：ASTM D2240 65；

- 拉伸强度：屈服，58.8mm/min ASTM D638 26 MPa；

- 弯曲模量：ASTM D790 1413 MPa；

- 弯曲强度：屈服，ASTM D790 34 MPa；
- 断裂伸长率：58.8mm/min ASTM D638 160 %；
- 悬臂梁缺口冲击强度：3.17 mm ASTM D256 41 J/m；
- 冲击试验：3.17 mm，冲击速度：381cm/s ASTM D3763 29.7 J；
- 透射率：ASTM D1003 90 %；
- 热变形温度：1.80MPa，未退火 ASTM D648 73 ° C；
- 维卡软化温度：ASTM 1525 87 ° C；
- 体积电阻：ASTM D257 1.00E+14 .cm；
- 绝缘强度：ASTM D149 50 KV/mm；
- 防火等级：本色UL-94 HB 1.50mm；
- 防火等级：本色UL-94 HB 3.00mm；
- 防火等级：本色UL-94 HB 6.00mm。