

永记造漆虹牌涂料重防腐涂料

产品名称	永记造漆虹牌涂料重防腐涂料
公司名称	昆山市瑞虹化工有限公司
价格	880.00/桶
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇
联系电话	0512-36650946 13584989141

产品详情

epoxy coating

产品号码：no.1001(ep-04)/no.1001-1(ep-04)/no.1055

型别：由环氧树脂（epoxy resin）及特殊硬化剂，配以耐侯、耐化学性颜料精制而成之二液型重防蚀面漆。

用途：水泥制品及钢管、钢架、桥梁、工厂设施等钢铁构造物用防蚀面漆。

特性：

- 1、漆膜坚韧而富於可扰性及附著性。
- 2、耐水及耐海水性极优。
- 3、耐磨性及电气绝缘性非常优良。
- 4、耐油与耐溶剂及耐化学药品性极优。

光泽度：有光

颜色：各色

遮盖力：8.0m²/l以上（混合漆）（因颜色而异）

重量：1.1kg/l以上（混合漆）（因颜色而异）

粘度：70-85ku（混合漆）（25℃）

干燥时间：指触：2小时以内 坚结：10小时以内 完全硬化：7天（25℃）

漆膜厚度：湿膜：100 μ（micron） 干膜：40 μ（micron）

理论涂布量：10.0m² / 19.0m² / kg

涂装间隔：最少8小时 最多5天（25℃） 或3天（30℃）

混合比：依桶装标示

固体容积：50%以上（混合漆）

可用时间：8小时（混合漆25℃）

耐热温度：连续93℃ 间歇121℃

稀释剂：no.1005 永保新稀释剂

稀释剂用量：5--10%（不含清洗工具）

适用底漆：环氧树脂系列底漆.环氧树脂中涂漆（或按本公司指定用法施工）

贮藏安定性：正常情况下，至少三年。

涂装方法：刷涂、无气喷涂、辊涂

施工注意事项：

- 1、主剂及硬化剂必须按规定比例均匀调合，放置10--20分钟再使用。
- 2、被涂物表面之水份、油脂、污泥、灰尘、铁锈及腐蚀性盐类等附着物，必须清理干净。
- 3、温度在10℃以下，阴雨或大气相对湿度在85%rh以上时，应避免施工，尤以表面潮湿时，必须使之完全干燥。
- 4、涂装器具用完后，应立即洗净。
- 5、在贮槽内之施工，必须注意充分之通风。
- 6、涂装间隔超过规定时间，则须将漆面磨粗以增加其附着力。
- 7、漆膜表面，日久被阳光照射会有粉化现象，这不会影响漆膜品质。

备注此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参

考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律

责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。

