

LED模组透明灌封胶

产品名称	LED模组透明灌封胶
公司名称	上海灼日新材料科技有限公司
价格	80.00/件
规格参数	上海灼日:ZR340硅胶 ZR1307:ZR102环氧树脂AB胶
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路85号-2幢
联系电话	021-51872959 16655127286

产品详情

ZR108 透明快环氧灌封胶

1.产品描述：

ZR108 透明快环氧灌封胶是一种室温/加温固化的环氧树脂胶。这种双组分环氧胶设计

用于灌封需要高强度保护或保密的电子产品。

ZR108 透明快环氧灌封胶无需加热就能固化。以 2:1（重量比）混和 A 组分和 B

组分后，产品在一定时间内固化，形成保护。固化后的胶具有以下特性：

固化块为无色透明

高强度

具有保密作用

无溶剂，无固化副产物

可在-45~120 之间使用

2.常规性能：

测试项目

测试标准

单位

A组分

B组分

外

观

目测

无色透明液体

淡黄色透明液体

粘

度

GB/T 10247-2008 mPa · s (25)

400 ± 100

400 ± 200

密

度

GB/T 13354-1992 g/cm³ (25)

1.10 ± 0.05

1.04 ± 0.05

项目

单位或条件

数值

混合比例

重量比

100 : 50

混合粘度

mPa · s (25)

400 ± 200

混合密度

g/cm³ (25)

1.08 ± 0.05

操作时间 (1)

min (25)

60 ± 20

固化时间

/hr

80/1或25/10

(1) 操作时间是以配胶量60g来测试的。

将 A、 B

两组分按比例取出配比、搅拌混合均匀，抽真空去除气泡，在操作期内浇注到

需灌封产品上，如灌封产品太大，建议分次灌封，然后根据（80 /1hr 或

25 /10hr）固化

即可