

高效耐久无氟防水剂

产品名称	高效耐久无氟防水剂
公司名称	上海绿铜物资有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	
公司地址	苏州吴江盛泽桑湖新村
联系电话	86-051263538512 13222961280

产品详情

无氟防水剂、申叶无氟防水剂、鲁道夫无氟防水剂

、nano-tex无氟防水剂、杜邦无氟防水剂、高效无氟防水剂nm-120

无氟防水剂nm-120是本司和日本申叶化学共同研究开发的新型纳米防水剂，不含氟、不含pfoa、是一种碳氢聚合物结构的耐久性拒水剂，适用于棉、涤纶、尼龙及其混纺织物的拒水整理剂。

无氟防水剂nm-120的主要特点：

- 赋予织物卓越的耐久拒水性
- 经整理后织物的手感没有不良的影响
- 能与大多数免烫树脂配方相容
- 不含氟
- 不含 pfoa (全氟辛酸)

无氟防水剂nm-120的性质：

名称： nm-120

外观： 乳白色液体

ph 值： 4.0 ± 1.0

离子性： 弱阳离子

相容性：

与大多数助剂相容，建议初次使用前做好测试。与强阴离子性助剂不相容。

含固量%： 26.5 ± 1.0

溶解性： 与水混溶

储存： 在 5 ° c-35 ° 时(即 41 ° f-95 ° f) 至少储存 6 个月。冻结可致产品永久失效。

推荐处方:

渗透剂 0.5-1.0 g/l

nm-120 30.0-90.0 g/l

整理液温度应保持在 15-35 ° c (59-95 ° f) 之间，ph = 4.0 ± 0.5。

适用的轧液率为：60-65% (梭织布)。

织物应在 130 ° c 烘干，然后在布面温度 160 ° c 焙烘 45s

应用

待整理织物必须不含污染物，包括：浆料、洗涤剂、染色助剂、整理剂等。有机硅化合物及高的残碱量，

可能会为整理效果带来不良影响。

如果发现整理前织物不是十分干净，强烈推荐用易漂净阴离子型分散剂进行初洗，然后充分的水洗以去除

残留的表面活性剂及用 1g/l

醋酸(56%)酸化。

本司代理经销各品牌无氟防水剂、防水剂、三防整理剂、吸湿排汗、抗紫外线、抗菌防霉剂、阻燃剂、抗花粉、抗远红外线剂、交联剂、硬挺剂、抗静电剂等高品质纺织助剂

www.lutongwz.com www.lutongwz.net 欢迎登录公司网站垂询指导！

安全及健康

此处提供的信息和陈述真实可信，但不能作为我们承担法律责任的文件。卖方不作任何明示或暗示的陈述

或保证，包括产品用于某一特定目的的商销性或适用范围性。用户应自行进行充分论证和试验，以确定本

产品、本信息是否适合所需特定的用途。本资料中任何表述均不应被理解为诱导任何专利侵权行为。

