

# 阻燃PPS 美国塞拉尼斯1342L4 耐磨 注塑级

产品名称	阻燃PPS 美国塞拉尼斯1342L4 耐磨 注塑级
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	40.50/千克
规格参数	塞拉尼斯:塞拉尼斯 1342L4:1342L4 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

1342L4

聚苯硫醚#|PPS

美国塞拉尼斯

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

密度 1690 kg/m ISO 1183

模具收缩率 ISO 294-4

(平行流动方向) 0.20 %

(正常流动方向) 0.50 %

吸水率 (23 -sat) 0.02 % ISO 62

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 (1mm/min) 14400 MPa ISO 527-1,-2/A

断裂应力 (5mm/min) 165 MPa ISO 527-1,-2/A

断裂应变 (5mm/min) 1.6 % ISO 527-1,-2/A

弯曲模量 (23 ) 13700 MPa ISO 178

弯曲应力 (断裂) 245 MPa ISO 178

Charpy冲击强度 (23 ) 44 KJ/m ISO 179/1eU

Charpy缺口冲击强度 ISO 179/1eA

(23 ) 8.5 KJ/m

(-30 ) 8.5 KJ/m

Izod缺口冲击强度 ISO 180/1A

(23 ) 8.5 KJ/m

(-30 ) 8.5 KJ/m

全钢防静电摩擦系数 0.2 - ISO 8295

热性能额定值单位测试方法

融化温度 (10 /min) 280 ISO 11357-1,-2,-3

玻璃化转变温度 (10 /min) 90 ISO 11357-1,-2,-3

热变形温度 ISO 75-1/-2

(1.8MPa) 270

(8.0MPa) 215

线性热膨胀系数 ISO 11359-1,-2

(平行) 0.22 E-4/

(正常) 0.4 E-4/

可燃性试验厚度1.6mm V-0 class UL 94

厚度测试 (1.6) 1.5 mm UL 94

可燃性试验厚度 h V-0 class UL 94

厚度测试 (h) 0.75 mm UL 94