

陕西安耐酸耐热胶泥施工注意事项

产品名称	陕西安耐酸耐热胶泥施工注意事项
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

陕西安耐酸耐热胶泥施工注意事项陕西儒亿防腐防渗工程

1、碳钢设备施工前表面应喷砂除锈，混凝土设备则将表面灰尘清扫干净和

修整不平部位，混凝土构筑的槽、池含水量应小于6%。

2、衬砌用的耐酸砖板、花岗岩表面应清洁干燥。

3、搅拌胶泥的容器、用具应清洁干燥。

4、施工现场的温度应介于15度-35度，环境空气湿度应低于80%方可施工，如

果大于80%，应加排风除湿设施。

5、按rykpi胶泥配料比称取硅酸钾加入搅拌机或搅拌容器内，然后加入称好的儒亿rykpi

粉料，充分搅拌均匀。儒亿rykpi胶泥的每次搅拌量应在30分钟内用完。

6、儒亿rykpi胶泥在施工过程中严禁补加粉料和硅酸钾，如发现胶泥硬化则应弃去不用

7、在衬砌砖板时，涂抹胶泥应当饱满，并用办压实，将胶泥挤出砖缝，并用刀

刮去多余的胶泥，结合层和缝一般为3-5mm。

8、衬砌大块耐酸砖时，为防止耐酸砖移动应予以支撑固定。

9、衬砌后的设备须在高于15度的环境中养生14天以上，养生期间严禁接触水与水蒸气。

10、露天施工应搭建防雨爆晒棚。

11、养生后的pki胶泥在使用前须用pki胶泥特种处理液（本厂生产）处理4次，

每隔4小时处理一次。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建筑安装装饰工程公司防腐保温防渗堵漏工程部

地址：西安市碑林区水文巷4号 qq：626290611 电话/传真：029-88497791 13909240430

邮箱：88497791@163.com