

# 陕西安耐酸耐热砂浆施工陕西防腐防渗

产品名称	陕西安耐酸耐热砂浆施工陕西防腐防渗
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

## 产品详情

### 陕西安耐酸耐热砂浆施工要求陕西儒亿防腐防渗工程

- 1、儒亿rykpi耐酸耐热砂浆可用于化工、轻工、冶炼、冶金等工业厂房中的梁柱、窗台、楼台、地坪、沟槽等各腐蚀环境中
- 2、儒亿rykpi砂浆也整体涂抹，厚度为10-20毫米，分格施工，分格缝间距2-3米，缝宽可谓15-20毫米，缝内用胶泥填满密实。
- 3、儒亿rykpi砂浆还可衬砌花岗岩块材，结合层和缝一般为10—15毫米。
- 4、儒亿rykpi砂浆施工要求和儒亿rykpi胶泥施工相同。

### 陕西儒亿耐酸耐热混凝土的适合范围和施工要求：

- 1、儒亿rykpi混凝土可用于化工、轻工、冶炼、酸洗、石油、农药、食品、电镀、点解等工业部门的反应釜、储罐、塔、电解槽、地沟、地坪、发酵池等整体，浇筑或内衬，加入钢筋后可做为结构防腐设备。
- 2、在碳钢设备内部浇筑时碳钢设备的施工表明应喷砂除锈，在水泥混凝土设备内部浇筑时，应将设备表面的油迹、灰尘清理干净。
- 3、浇筑用的模板结构必须严紧，尺寸准确，并具有足够的刚度、高度以50厘米为宜。

- 4、施工前模板表面应涂油，然后将塑料膜衬于模板表面，接头部位延长5—10厘米。
- 5、搅拌的容器与工具必须清洁干燥。
- 6、施工现场的温度须在15 以上，雨季施工应搭建防雨棚。
- 7、安儒亿rykpi混凝土和硅酸钾的配合比进行充分搅拌均匀。
- 8、将搅拌好的物料注入模板内，并进行人工搅实或机械振动。
- 9、每次装料深度以30厘米为宜。
- 10、在环境温度高于35 以上，七天可以拆模，拆模后严防撞击和局部超高温焊接。
- 11、如浇铸承重结构设备，应通过设计进行配筋。
- 12、浇铸后的儒亿rykpi耐酸混凝土结构物养生14天后，并经特种处理液（本厂生产）

处理4遍，每隔4小时处理1次，处理后方可投入生产。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建筑安装装饰工程公司防腐保温防渗堵漏工程部  
地址：西安市碑林区水文巷4号 qq：626290611 电话/传真：029-88497791 13909240430  
邮箱：88497791@163.com