

陕西耐酸耐热胶泥施工注意事项

产品名称	陕西耐酸耐热胶泥施工注意事项
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

耐酸耐热胶泥施工注意事项陕西儒亿砂浆防腐防水乳液防渗堵漏工程

- 1、碳钢设备施工前表面应喷砂除锈，混凝土设备则将表面灰尘清扫干净和修整不平部位，混凝土构筑的槽、池含水量应小于6%。
- 2、衬砌用的耐酸砖板、花岗岩表面应清洁干燥。
- 3、搅拌胶泥的容器、用具应清洁干燥。
- 4、施工现场的温度应介于15度-35度，环境空气温度应低于80%方可施工，如果大于80%，应加排风除湿设施。
- 5、按rykpi胶泥配料比称取硅酸钾加入搅拌机或搅拌容器内，然后加入称好的儒亿rykpi粉料，充分搅拌均匀。儒亿rykpi胶泥的每次搅拌量应在30分钟内用完。
- 6、儒亿rykpi胶泥在施工过程中严禁补加粉料和硅酸钾，如发现胶泥硬化则应弃去不用
- 7、在衬砌砖板时，涂抹胶泥应当饱满，并用办压实，将胶泥挤出砖缝，并用刀刮去多余的胶泥，结合层和缝一般为3-5mm。
- 8、衬砌大块耐酸砖时，为防止耐酸砖移动应予以支撑固定。

9、衬砌后的设备须在高于15度的环境中养生14天以上，养生期间严禁接触水与水蒸气。

10、露天施工应搭建防雨爆晒棚。

11、养生后的pki胶泥在使用前须用pki胶泥特种处理液（本厂生产）处理4次，每隔4小时处理一次。

西安儒亿工贸有限公司 陕西儒亿建筑安装装饰工程公司防腐保温防渗堵漏工程部

地址：西安市碑林区水文巷4号 qq：626290611 电话/传真：029-88497791 13909240430

邮箱：88497791@163.com