

装修板材甲醛含量检测泰州市装修板材甲醛释放量测试

产品名称	装修板材甲醛含量检测泰州市装修板材甲醛释放量测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

装修板材甲醛含量检测 装修板材甲醛释放量检测

一、环保等级单位：mg/L：每升空气中甲醛的释放量；mg/100g：每100g干板中所含的甲醛含量；

CARB P2 是欧美标准；

E1 是guojibiaozhun；

E2 国内标准；

E0/F (F 相当于国家E0级标准) 目前是日本与芬兰两个国家是强制执行的。

二、甲醛含量的检测方法：

(1) 穿孔萃取法：是较早开发,直到现在仍在广泛使用的方法。(目前我们公司送检的产品都是用此方法检测)

试验原理：将溶剂与被测试件共热，通过液体-固萃取使甲醛从试件中溶解出来，然后将溶解有甲醛的通过穿孔器与蒸馏水精细液-液萃取，把甲醛转溶与蒸馏水后，对溶有甲醛的蒸馏水溶液进行定量分析。用被测液的甲醛浓度，试件含水率、试件质量等计算出被测人造板的甲醛释放量，以mg/100g计，准确至0.1 mg。穿孔萃取法实际上是测出人造板中所含的全部可能释放出来的甲醛。

甲醛含量指标值：

E0级甲醛释放量 3mg/100克，E0板可直接用于室内板。

E1级甲醛释放量 8mg/100克，E1板可直接用于室内板。

E2级甲醛释放量 30mg/100克，必须饰面处理后允许用于室内。

CARB P2 F 级甲醛释放量 1.8mg/100克，F 不限制使用面积。

(2) 干燥器法：日本早已将干燥器法列为国家标准。

实验原理：将盛有规定体积蒸馏水的结晶放于干燥器底部，在其上方固定的金属支架上放置被测试件，试件释放出的甲醛被蒸馏水吸收，此吸收液作为试样溶液，测定并计算试样溶液浓度，所得结果即被测人造板的甲醛释放量，以mg/l单位计。

甲醛含量指标值：

E0级甲醛释放量 0.5mg/L，E0板可直接用于室内板

E1级甲醛释放量 1.5mg/L，E1板可直接用于室内板。

E2级甲醛释放量 5.0mg/L，必须饰面处理后允许用于室内。

CARB P2 F 级甲醛释放量 0.3mg/L，F 不限制使用面积。

(3) 气候箱法：是一种比较稳定的检测手段，我国已将1m²气候箱法作为饰面人造板甲醛释放的仲裁检测方法。

试验原理：将1m²表面积的人造板样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内，甲醛从样品中释放出来后与箱内的空气混合，定期抽取箱内的空气，将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶，空气中的甲醛全部溶于水；测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积，计算出每立方空气中的甲醛含量，抽气是周期性的，直到气候箱内空气中的甲醛浓度达到稳定状态为止，以mg/m³单位计。

甲醛含量指标值：

E1级甲醛释放量 0.12mg/m³，E1板可直接用于室内板。

E2级甲醛释放量大于0.12mg/m³，必须饰面处理后允许用于室内。

相信通过上面的详细介绍，大家应该都了解了环保等级的相关标准，希望对大家在选择板材家具或其他产品的时候能有帮助。