

PB-I防水涂料—PB-I桥面防水涂料

产品名称	PB-I防水涂料—PB-I桥面防水涂料
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】

pb-i桥面防水涂料是以多种橡胶共同复合对沥青进行改性，配制而成的聚合物改性沥青防水涂料。该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；最主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。是桥面最为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

【施工工序】

清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（根据施工要求可进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土

【施工工艺】

- 1、基层清理完毕后，应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理，或者使用专用密封材料处理。
- 2、喷涂作业时，喷枪宜垂直于基层，距离宜适中，匀速移动。应按照先细部后整体的顺序连续作业。每次涂膜实干后再进行涂刷或喷涂，以防涂膜受损，每次涂刷间隔时间约4-6小时，喷涂时应顺风施工。喷涂作业完毕后，应按使用说明书的要求检查和清理机械设备，并妥善处理剩余物料。
- 3、为避免涂料污染防撞墙，防撞墙应用无纺布或者塑料薄膜覆盖。
- 4、防水层应根据工程等级，施工规范或施工方案要求进行操作。使之达到设计标准。并可根据业主或设计要求增设增强层。

【注意事项】

- 1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。
- 2、气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。
- 3、贮运温度5 -35 为宜。
- 4、应选择4小时内无雨雪天气施工。
- 5、涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。
- 6、施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

【用量】

一般面层1.5-3 kg/m²并可根据工程等级调节。

更多详情请进www.hbzyfs.com