

厂家批发彩色防霉填缝料

产品名称	厂家批发彩色防霉填缝料
公司名称	广州奥奥化工科技有限公司
价格	3000.00/吨 (英)
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区太和镇草庄东路79号
联系电话	020-66653805 13005724325

产品详情

特性：

- 1、 本产品具有良好的粘结力和抗渗防裂柔韧性能，令饰面板整体防水性提高，适用于瓷砖、石材等饰面材料的填缝。
- 2、 色彩多样令饰面板装饰效果更加完美。具有防水防霉功能，令饰面卫生、洁净。能减少反浆，挂泪等现象污染饰面。

基面外理：

- 1、 缝隙要清洁，没有碎屑和积水，缝隙的深度应不少于0.5cm或砖高，对于吸水率较高之瓷砖，可预先湿润缝隙。
- 2、 确保瓷砖粘结剂完全干固后（约24小时），方可进行填缝。

使用方法：

- 1、 清洁需填缝的缝隙，使其无积尘、碎屑及积水。
- 2、 孔隙之孔径过大的瓷砖，应先作饰面保护后再填缝，以免影响或污染砖面，或用特殊的勾缝刀进行填缝。
- 3、 把安德龙彩色防水防霉填缝剂按3.3~3.5：1（粉：水）配合比搅拌均匀成无颗粒的膏糊状，待其静置3~5分钟再搅拌1~2分钟即可使用。

- 4、用橡皮填缝刀或软质刮板，把拌好的彩色防水防霉填缝剂沿砖面对角线方向压入缝里，填满缝隙，并把多余部分刮走，施工时间为1~2小时。
- 5、让其自然干燥后，视天气而定约2~6小时，用微湿海绵或抹布清洁瓷砖表面。
- 6、待填缝剂于24小时完全固化后，再用水或专用清洗剂清除尚存的斑迹。

注意事项：

- 1、安德龙彩色防水防霉填缝剂的粉、水比例，视砖缝宽度及环境干燥程度稍有不同，缝隙较窄的可相对稀一点，砖缝宽度应为1.5~5mm（使用粗砂填缝剂时，砖缝宽度为2~13mm）。
- 2、不能用酸性清洁剂清洁已填缝瓷砖。
- 3、不能在5~40℃以外及下雨情况下施工。
- 4、于伸缩缝处应采用中性胶等专用填缝剂。
- 5、施工中尽量不要有过厚的填缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁。
- 6、24小时内避免于填缝的瓷砖及填缝剂上加压，刮划和淋雨。
- 7、黑色填缝剂施工后，应尽快（10分钟内）用干布清理基面。待24小时干固后，才能用清水清洁尚存斑迹，以免填缝剂产生发白。
- 8、大面积施工时，宜留伸缩缝，施工后5~6小时需养护1次，24小时后养护第2次