

现场提货 全国可发 混凝土引气剂 建筑上改善坍落度 送货上门

产品名称	现场提货 全国可发 混凝土引气剂 建筑上改善坍落度 送货上门
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	发货地:湖北武汉 包装:25公斤/200公斤 型号:工业级
公司地址	湖北省武汉市黄陂区
联系电话	13545234822

产品详情

混凝土引气剂

简介:

混凝土引气剂，其特征不在于它由下述步骤制备而成：

1)将松香、妥尔油、三萜皂甙和木质素按40~100 0~40 0~10 0~10的重量份数比投入反应釜中，加热熔化后搅拌均匀，制得100份混合树脂A；2)向反应釜中加入马来酸酐、苯醌，对混合树脂A进行加成改性后制得加成树脂B，100份加成树脂B由以下重量的物质加成改性而成：混合树脂A：40~95份
马来酸酐：5~45份 苯醌：0~15份

引气剂，其特征不在于它由下述步骤制备而成：加热熔化后搅拌均匀，制得100份混合树脂A；2)向反应釜中加入马来酸酐、苯醌，对混合树脂A进行加成改性后制得加成树脂B，
100份加成树脂B由以下重量的物质加成改性而成：混合树脂A：40~95份 马来酸酐：5~45份 苯醌：0~1

5份3)向反应釜中滴加聚乙二醇或聚乙二醇的混合物，在180~250℃下进行接枝酯化反应，生成接枝酯化产物C

生成:

接枝酯化反应结束后，将反应釜降温至50~100℃后，向反应釜中加入稳泡组分D和稳泡组分E，100份接枝酯化反应产物C中加入10~40份稳泡组分D以及10~40份稳泡组分E，其中稳泡组分D为碳原子数为8~30的烷基羧酸。稳泡组分E是为碳数为8~24的烷基脂肪酸的有机醇胺盐；5)继续降低反应釜温度到20~95℃，采用碱液中和所得反应物，同时滴加自来水，控制所得溶液固形物含量为29%~31%，pH=9~11，即得终产品。

包装：10KG袋作用:

混凝土中掺入引气剂能够改善混凝土耐久性和新拌混凝土的流变性能；调节混凝土凝结硬化性能和气体含量；为混凝土提供特殊性能。

- 1、气泡结构好，气泡半径小，抗冻指标高，用于高耐久性的混凝土结构，如水坝、高等级公路、热电站冷却塔、水池水工、港口等。
- 2、撒除冰盐的混凝土公路及桥梁。
- 3、高和易性混凝土工程。
- 4、泵送混凝土。