

低熔点橡胶物理塑解剂

产品名称	低熔点橡胶物理塑解剂
公司名称	聊城市瑞捷化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城东昌东路创业大厦A1605
联系电话	0635-7101896 15166350515

产品详情

本品为饱和及不饱和脂肪酸锌盐的混合物，无毒，不溶于水，难溶于普通有机溶剂，可溶于矿物油、油脂和卤代烷。

产品质量指标：

项目	低熔点塑解剂
色泽	浅黄色
性状	颗粒
碘值(gI ₂ / 100g)	40-50
熔点()	75-85
氧化锌含量(%)	12-14
灰分(%)	12-14

注:可根据客户的需要作相应的调整。

用途：

本品是天然橡胶最好的物理塑解剂，为多用途橡胶加工助剂，应用于橡胶可提高硫化胶的抗硫化返原性能及耐热性，兼有内、外润滑及分散功能，可用于天然橡胶及合成橡胶的塑炼和混炼过程。用于橡胶塑炼时能塑解天然橡胶和异戊二烯橡胶，本品与橡胶相容性极好，不喷霜具有塑解和润滑双重功能。可改良橡胶的加工工艺，提高橡胶制品的合格率和尺寸稳定性，降低能耗，提高混炼效率。在橡胶的混炼过程可促进填料和其它助剂的分散，缩短混炼周期，降低混炼能耗，降低胶料生热。在橡胶加工中使用，可改善胶料挤出性能，提高挤出速度和半成品的光滑度。添加量1-3%

作为均匀分散剂时,一般宜于胶料混炼的早期加入，作为物理增塑及均匀剂时,一般宜于混炼的后期加入，加入量为1%--3%。

贮存：置于通风干燥处，避免受热、受潮，本品贮存期为一年。

包装：纸塑复合袋。

净重：25公斤/袋。