

陶瓷级高温煅烧氧化锌 合缘

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷级高温煅烧氧化锌 合缘 |
| 公司名称 | 唐山海港合缘锌业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:合缘 型号:煅烧级氧化锌 产品等级:陶瓷级煅烧氧化锌 |
| 公司地址 | 唐山海港开发区海宁路（14号路）西 |
| 联系电话 | 0315-2912177 15932153858 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|-------|-----------|
| 品牌 | 合缘 | 型号 | 煅烧级氧化锌 |
| 产品等级 | 陶瓷级煅烧氧化锌 | 含量 | 99.7（%） |
| 规格 | 煅烧级 | 产商/产地 | 河北唐山海港开发区 |
| 执行质量标准 | GB/T3185-92 | CAS | 1314-13-2 |

分子式：zno

分子量：81.39

形状：白色粉末，密度5.606，熔点1975，是一种两性氧化物，不溶于水或乙醇，溶于酸碱溶液高温时呈黄色，冷却后恢复白色。

特点：本品与同类产品相比，具有以下特点：

- 1、粒径小并均匀，便于在使用过程中与其他配料充分融合，可大大降低电子元件物理参数偏差。
- 2、纯高度，便于操作，利于提高正品率。
- 3、其他元素含量少，含量低，对电子元件的性能影响小，能减少实际值的误差。

| 项目 | ba01—05（型） | | | 指标 | |
|---------------|-------------|--------|--------|-------|----|
| | 优级品 | 一级品 | 合格品 | | 优级 |
| | 氧化锌（以干品计），% | 99.70 | 99.50 | 99.40 | |
| 金属物（以zn计），% | 无 | 无 | 0.008 | | 无 |
| 氧化铅（以pb计），% | 0.037 | 0.05 | 0.14 | | — |
| 锰的氧化物（以mn计），% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | | — |

| | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--|------|
| 氧化铜（以cu计），% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | | — |
| 盐酸不溶物，% | 0.006 | 0.008 | 0.05 | | — |
| 灼烧减量，% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | — |
| 筛余物（45 μm网眼），% | 0.10 | 0.15 | 0.20 | | 0.10 |
| 水溶物，% | 0.10 | 0.10 | 0.15 | | 0.10 |
| 105 挥发物，% | 0.3 | 0.4 | 0.5 | | 0.3 |
| 吸油量，g/100g | — | — | — | | 14 |
| 颜色d（与标准相比） | — | — | — | | 近似 |
| 消色力d（与标准相比） | — | — | — | | 100 |