

廊坊新时代化工建材有限公司生产阴阳离子交换树脂

产品名称	廊坊新时代化工建材有限公司生产阴阳离子交换树脂
公司名称	廊坊新时代建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业区
联系电话	0316-5791158 13833689015

产品详情

阳离子交换树脂产品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基体上带有磺酸基(-so₃h)的离子交换树脂，它具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。001×7(732)阳离子交换树脂 本产品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基体上带有磺酸基(-so₃h)的离子交换树脂，它具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。使用时参考指标: 1.ph范围: 0-14 2.充许温度 : 钠型 120 氢型 100 3.膨胀率: % (na+ h+) 10 4.工业用树脂层高度: m 1.0-3.0 5.再生液浓度: % nacl:4-10 hcl:2-5 h₂so₄:1-2;2-4 6.再生剂用量(按100%计): kg/m³湿树脂 nacl(工业) 75-150 hcl(工业) 40-100 h₂so₄(工业) 75-150 7.再生液流速: m/h 5-8 8.再生接触时间: minute:30-60 9.正洗流速: m/h:10-20 10.正洗时间: minute:约30 11.运行流速: m/h,10-40 12.工作交换容量: mmol/l(湿树脂) nacl再生 800-100 hcl再生 1000-1300 用途: 本产品主要用于硬水软化、脱盐水、纯水和高纯水的制备,也用于催化剂和脱水剂,以及湿法冶金、分离提纯稀有元素、食品、制药、制糖工业等。包装: 编织袋,内衬塑料袋。塑料桶,内衬塑料袋。结构式 主要性能指标: 指标名称 001×7h/na 001×7fc h/na 001×7mb h/na 全交换容量 mmol/g 5.00/4.50 4.90/4.40 体积交换容量 mmol/ml 1.75/1.90 1.70/1.80 含水量% 51-56/45-50 湿视密度 g/ml 0.73-0.83/0.77-0.87 湿真密度 g/ml 1.17-1.22/1.25-1.29 粒度% (0.315-1.25mm) 95 (0.45-1.25mm) 95 (0.71-1.25mm) 95 (0.315mm) 1 (0.45mm) 1 (>0.71mm) 1 有效粒径 mm 0.40-0.60 0.05 0.75-0.95 均一系数 1.60 1.40 磨后圆球率% 90 外观 金黄至棕褐色球状颗粒 金黄至棕褐色球状颗粒 金黄至棕褐色球状颗粒 出厂型式 na na na 用途 通用 浮动床 混床