

# 硅粉厂 硅粉 中州硅业

产品名称	硅粉厂 硅粉 中州硅业
公司名称	浙江中州硅业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市东港二路88号1幢
联系电话	13388506777 13388506777

## 产品详情

浙江中州硅业有限公司从事工业硅粉（金属硅粉）、硅微粉、微硅粉的研究和产品的深加工、制造；有二氧化硅（石英粉）、金属硅块的生产基地。

### 硅灰使用量与泡沫混凝土性能的关系

微硅粉掺量 < 20%时，泡沫混凝土强度随着硅灰的掺量的增加而提高，掺量超过20%，441硅粉，强度明显下降。泡沫混凝土一般掺量5%-10%

### 使用微硅粉注意事项

- （1）加入微硅粉后的泡沫混凝土应该延长30-60s的搅拌时间
- （2）微硅粉是极细的球状颗粒，不宜分散、黏度高。这一点应用时特别注意。

浙江中州硅业有限公司从事工业硅粉（金属硅粉）、硅微粉、微硅粉的研究和产品的深加工、制造；有二氧化硅（石英粉）、金属硅块的生产基地。

### 微硅粉 硅灰 水泥保温板

#### 一、高强度发泡水泥保温板配方

##### 1、配方一（采用快硬水泥的配方）

硫铝水泥（42.5）：普硅水泥（42.5）：粉煤灰：水：硅灰（微硅粉）：（27.5%浓度） = 10：5：5：12：0.6：1.2

## 2、配方二（采用普硅水泥的配方）

普硅水泥（52.5）：粉煤灰：水：硅灰（微硅粉）：（27.5%浓度）= 15：5：10：0.6：1.2

## 二、说明

- 1、用本配方常容易制得高强度、高气密性的保温效果好的发泡水泥保温板，气泡如绿豆般大小（2MM左右），容重在180 - 250之间，强度达0.5 - 0.6，导热系数约0.05左右。
- 2、本配方冬天也可正常生产。并且泡壁光亮、密实、嫩、坚硬，不会脱粉风化，瓷质感强，泡口有锋利感。
- 3、配方一的脱模时间约2小时左右，金属硅粉，切割时间约4小时左右。
- 4、配方二的脱模时间约6小时左右，切割时间约12小时左右。
- 5、配方一的材料成本虽然较高些，但却具有能较早脱模、较早切割，可节省模具与场地和早期强度较高，可实现在当班脱模、当天切割、次日即可出厂的优点。
- 6、配方二的脱模时间和切割时间要迟很多，硅粉，因而模具和场地要多很多，需要等到次班才能脱模、次日才能切割，并且需要养护几天后才能出厂，但却具有材料成本较低和后期强度较高的优点。

浙江中州硅业有限公司从事工业硅粉（金属硅粉）、硅微粉、微硅粉的研究和产品的深加工、制造；有二氧化硅（石英粉）、金属硅块的生产基地。

### 硅灰的适用范围：

活性粉末矽（RPC材料）、高强度耐磨地坪、油田固井、锚固剂、沟盖板、轨道板掺合料、商品矽、高强度矽、自流平矽、清水矽，彩色矽。不定形耐火材料、干混（预拌）砂浆、高强度无收缩灌浆料、耐磨工业地坪、修补砂浆、聚合物砂浆、保温砂浆、抗渗矽、矽密实剂、矽防腐剂、水泥基聚合物防水剂；橡胶、塑料、不饱和聚酯、油漆、涂料以及其他高分子材料的补强，陶瓷制品的改性、汽车轮胎的耐磨改性等等。

### 硅粉厂-硅粉-

中州硅业由浙江中州硅业有限公司提供。浙江中州硅业有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江衢州 的单质等行业积累了大批忠诚的客户。中州硅业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！