

30CrMnTi

产品名称	30CrMnTi
公司名称	上海都兰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区洞泾镇蔡家浜路688号
联系电话	021-60441396 18621859655

产品详情

化学成份： 碳 c

: 0.24 ~ 0.32 硅 si : 0.17 ~ 0.37 锰 mn : 0.80 ~ 1.10 硫 s : 允许残余含量 0.035 磷 p : 允许残余含量 0.035
铬 cr : 1.00 ~ 1.30 镍 ni : 允许残余含量 0.030 铜 cu : 允许残余含量 0.030 钛 ti : 0.04 ~ 0.10

力学性能 抗拉强度 b (mpa) : 1470(150) 伸长率 5 (%) : 9 断面收缩率 (%) : 40
冲击功 akv (j) : 47 冲击韧性值 kv (j/cm²) : 59(6) 硬度 : 229hb 试样尺寸 : 试样

热处理规范 热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 淬火:第一次880 ,第二次850 ,油冷;回火200 ,水冷、空冷。金相组织 : 回火马氏体。

交货状态 : 以热处理 (正火、退火或高温回火) 或不热处理状态交货 , 交货状态应在合同中注明。