无烟煤滤料 无烟煤滤料价格

产品名称	无烟煤滤料 无烟煤滤料价格
公司名称	河南金冠水处理有限公司
价格	1280.00/吨
规格参数	品牌:金冠 型号:无烟煤滤料
公司地址	河南省郑州市巩义市回郭镇工业园区
联系电话	0371-64234888 13526520788

产品详情

无烟煤滤料

无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。 无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：①机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。②化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。 ③粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。 ④粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

无烟煤滤料理化分析					
分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据
比 重	1.5-1.6g/cm3	大于1.8g/cm3	≤3%	s含量	0.05%

		物质			
容 重	0.947g/cm3	盐酸可溶率	0.68%	pb含量	0.045%
破碎率	≤0.4%	孔隙率	51.9%	cu含量	0.025%
磨损率	≤0.62%	均匀系数	k60≤1.5	zn含量	0.04%
灰 粉	≤1.1%	不均匀系数	k80≤1.8	燃烧值	6800kee/kg
固有水分	≤ 1%	c含量	≥90%	其它重金属含量	不超过国家饮用水标准