

# 复模材料PX223树脂供应

产品名称	复模材料PX223树脂供应
公司名称	东莞振邦模具材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:DPI 型号:PX223 产地:法国
公司地址	东莞市虎门镇飞龙山庄怡和园二楼地铺
联系电话	4000769986 15814132390

## 产品详情

【东莞振邦】供应各种复模材料，欢迎前来订购。

dpi px-223是一种低收缩真空注塑型树脂，具有像abs热塑材料的良好机械性能。

### 产品特性:

	a 组份	b 组份	混合后
组份	多元醇	异氰酸酯	
黏度 25 ° c(mpas) (根据检测方法 mo-051)	400	1200	800
比重 (25oc)	1.12	1.18	1.15

(根据检测方法 mo-032)

颜色

黑色

透明

黑色

**操作参数:**

混合比 (重量)                      80/100 (a/b)

可用时间 (160g 树脂在 25 时)              7 分钟

(根据检测方法 mo-062)

离模时间 (样件 2mm在 70  
时)                      70 分钟

根据检测方法 mo-116)

!      dpi px-223 需在高于 20  
的温度下按指示比例混。

每次使用前必须搅拌均匀                      a 组分(多元醇)

后固化处理 : 100 下1 小时 110 下 2 小时或更长

注 : 后固化处理时 , 先将成型件脱模 , 然后最好用托架支撑 , 防止注件变形

**物理和机械性能 :**

硬度 (根据检测方法mo-063 / iso 868)	80 shore d
-----------------------------	------------

玻璃化转变温度tg (根据检测方法mo-117)	>120
拉伸强度(根据检测方法mo-066 / iso 527)	60 mpa
拉伸率(根据检测方法iso 37)	11%
扭曲强度(根据检测方法iso 178)	80 mpa
弹性模量(根据检测方法iso 178)	2,300 mpa
抗冲击强度(charpy) (根据检测方法iso 178)	> 60 kj/m2
线形收缩(根据3mm 测试样件)	4 mm/m

储存: 20 到 30 间置于干燥环境中保持容器未开封, 产品保质期6 个月