

# 宝钢MN13高强板 机械专用

产品名称	宝钢MN13高强板 机械专用
公司名称	上海云卿物资贸易责任有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	品牌BS700:10-100mm
公司地址	(地址:上海市宝山区友谊路1588号(纲领)3号楼603号)。
联系电话	021-51268103 15618078017

## 产品详情

mn13抛丸机专用高冲击耐磨钢板 上海云卿物资贸易有限公司

mn13《宝钢》1.0\*1000\*2000 14200

mn13《宝钢》1.5\*1000\*2000 14200

mn13《宝钢》2.0\*1000\*2000 14200

mn13《宝钢》3.0\*1000\*2000 14200

mn13《宝钢》5.0\*1000\*2000 14200

mn13《宝钢》6.0\*1500~2500\*3000~8000 14500

mn13《宝钢》8.0\*1500~2500\*2000~8000 14500

mn13《宝钢》10\*1500~2500\*3000~8000 14500

mn13《宝钢》12\*1500~2500\*3000~8000 14500

mn13《宝钢》15\*1500~2500\*5000~8000 14500

mn13《宝钢》20\*1500~2500\*5000~8000 14500

mn13《宝钢》25\*1500~2500\*5000~8000 14500

mn13《宝钢》30\*1500~2500\*5000~8000 14500

mn13《宝钢》50\*1500~2000\*3000~5000 杨正杰021-51268103 15618078017

规格齐全上海宝山提货 室内库新货有需求价格电议,可看货 锰钢主要用于需要承受冲击、挤压、物料磨损等恶劣工况条件,破坏形式以磨损消耗为主,部分断裂、变形。磨损分为三种:金属构件表面间相互接触并运动的摩擦磨损;其它金属或非金属材料打击金属表面的磨料磨损和流动气体或液体与金属接触导致的冲蚀磨损。耐磨钢的耐磨性能取决于材料本身,而抗磨钢则在不同的工况条件下表现出不同的耐磨性,材料本身和工况条件两者才能决定其耐磨性能。 铸造耐磨钢和抗磨钢以奥氏体锰钢为主,在一定的条件下经适当热处理的低合金钢也有很好的效果,石墨钢则用于润滑摩擦的工况条件。 耐磨高锰钢特别适用于冲击磨料磨损和高应力碾碎磨料磨损工况,常用于制造球磨机衬板,锤式破碎机锤头,颚式破碎机颚板,圆锥破碎机轧臼壁、破碎壁,挖掘机斗齿、斗壁,铁道道岔,拖拉机和坦克的履带板等抗冲击、抗磨损的铸件。高锰钢还用于:防弹钢板,保险箱 钢板等。

高锰钢是典型的抗磨钢,铸态组织为奥氏体加碳化物。经1000℃左右水淬

处理后组织转变为单一的奥氏体或奥氏体加少量碳化物,韧性反而提高,因此称水韧处理。 高锰

钢最重要的特点是在强烈的冲击、挤压条件下,表层迅速发生加工硬化现象,使其在心部仍保持奥氏体良好的韧性和塑性的同时硬化层具有良好的耐磨性能。这是其它材料所不及的。但高锰钢的耐磨性只是在具

备足以形成加工硬化的条件下才表现出其优越性,其他情况下则很差。

----- 本公司另外销售: 双轮驱动水平式抛丸机  
路桥防水养护专用机械