

国际油漆聚氨酯面漆990

产品名称	国际油漆聚氨酯面漆990
公司名称	宁波仕途化工涂料有限公司
价格	48.00/公升
规格参数	国际油漆:阿克苏油漆 聚氨酯面漆:990面漆 苏州:面漆
公司地址	宁波高新区嘉利广场1号10-2
联系电话	13567921052

产品详情

Interthane 990脂肪族聚氨酯面漆：

一种双组份、丙烯酸聚氨酯面漆，适用于外部甲板、机械设备、炼化厂、港口机械等

设计用途:

适于作为新建设施用漆和维修保养面漆，广泛用于各种环境条件，包括海上结构物、化工厂和石化厂、桥梁、造纸厂以及电力工业。

表面处理:

所有待涂覆的表面均应清洁、干燥、无污染。涂漆之前，所有表面均应根据ISO 8504:2000标准进行判定和处理。预涂底漆的表面 Interthane

990应该总是涂覆于推荐的防锈漆之上。底漆表面应该干燥、无污染。且Interthane 990必须在规定的重涂间隔内进行涂覆（参阅有关产品说明书）

剥落和损伤的区域应该加以处理，达到规定的标准（例如Sa2 1/2）(ISO 8501-1:1988)或SSPC-SP6喷射处理标准，或者SSPC-SP11人工/动力处理标准），且在涂覆Interthane 990之前先对这些部位补涂底漆。

产品特性:

Interthane 990可制成多种金属色，详情请查询Interthane 990金属面漆建议作业流程。光泽度和表面光洁程度取决于涂覆方式。尽可能避免多种涂覆方法混用。采用传统式空气喷涂法，可以获得的光泽和外观。采用刷涂和滚涂时，以及使用某些颜色时，可能需要涂覆两道Interthane 990才能保证颜色一致。用 Interthane 990涂覆于深色底漆以及使用某些无铅的鲜艳颜色（如黄色和橙色）时，尤其如此。是在Interthane 990下面先涂一层颜色相容的中间漆或防腐漆。风化或老化后重涂时，务必彻底处理原有涂层，去除表面的污染物，如油脂、盐晶、道路烟尘等，然后再重涂Interthane 990。涂覆于老化过的Interthane 990的涂层间附着力有所下降，但是仍可满足规定用途的需要。

本产品必须用推荐使用的Interantonal稀释剂稀释。如果使用其它稀释剂，尤其是含乙醇的稀释剂，会严重影响涂层的固化机制。表面温度必须始终保持在露点以上至少3（5 ° F）。在封闭空间内使用Interthane 990时，必须确保良好的通风。涂覆过程中或刚刚涂覆完表面就发生水汽冷凝，会使表面失去光泽，膜质变差。未完全固化时碰到积水会导致变色，深色和低温条件下尤其如此。本产品不适用于水下。如果漆膜需耐化学品或溶剂可能发生的严重飞溅，请与国际油漆公司工业防护漆部门联系，索取有关适用性的资料。为了提高可操作性，一种Interthane 990的改性品种，已经用于韩国市场。

备注：

VOC数值是基于该产品的可能值给出的，该数值可能因为颜色不同和一般生产容差的不同而有所差异。虽然低分子量的反应性助剂在正常环境条件下固化会成为漆膜的一部分，但是通过采用EPA Method24检测分析发现，它也会影响VOC值。

系统配套性：

推荐将下列底漆/中间漆与Interthane 990配套使用： Intercure 220 Intercure 200HS Intercure 420 Intergard 251 Intergard 269 Intergard 345 Intergard 475HS Interthane 990适合自重涂。