

热稳定PA66德国巴斯夫1503-2 BK玻纤增强注塑级BASF

产品名称	热稳定PA66德国巴斯夫1503-2 BK玻纤增强注塑级BASF
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	28.50/千克
规格参数	特性:高粘度 高强度 高刚度 玻纤增强 型号:1503-2 BK 中文名称:聚酰胺66
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

物理性能	干燥	调节后的	单位制
密度	1.40	--	g/cm
吸水率			
饱和, 23 ° C	5.7	--	%
平衡, 23 ° C, 50% RH	1.7	--	%
机械性能	干燥	调节后的	单位制
拉伸模量 (23 ° C)	10800	--	MPa
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	190	144	MPa
弯曲模量 (23 ° C)	9900	--	MPa
冲击性能	干燥	调节后的	单位制
简支梁缺口冲击强度			
-30 ° C	8.0	--	kJ/m
23 ° C	11	--	kJ/m
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	10	--	kJ/m
热性能	干燥	调节后的	单位制
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	264	--	° C
1.8 MPa, 未退火	255	--	° C

熔融温度 (DSC)

260

--

°C