

青岛环氧地坪漆 地坪涂料 厂房地坪施工

产品名称	青岛环氧地坪漆 地坪涂料 厂房地坪施工
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:率土 型号:3016 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

产品详情

青岛环氧地坪漆 地坪涂料 厂房地坪施工

环氧地坪漆是一种涂料，用于保护和美化地面表面。它由环氧树脂、固化剂、溶剂和颜料等组成。环氧地坪漆具有耐磨、耐腐蚀、耐化学品、防尘、易清洁等特点，广泛应用于工业厂房、仓库、停车场、医院、学校等场所的地面涂装。它可以提供坚固耐用的地面保护层，同时也能增加地面的美观度。

组成：该产品乙组份是固化剂，甲组份由特制环氧树脂、着色颜料、体制颜料、助剂及有机溶剂等组成。

特性：该产品漆膜坚硬、附着力好，具有良好的耐溶剂性和耐磨性。

用途：该产品可用于生产车间、办公楼地板、户外等地面的涂漆。

技术要求：

项 目 指 标 实验方法

漆膜颜色及外观 符合标准样板及色差范围，

平整光滑 GB/T9761-88

粘度（涂-4粘度计），s 60-100 GB/T1723-93

细度， μm 不大于 40 GB1724-79(89)

遮盖力,g/m² 不大于 黑40灰55绿75白130黄150 , GB1728-79(89)

干燥时间.h 不大于 GB1728-79(89)

表干,h 1

实干,h 24

硬干day 5-7

附着力, 级 不大于 2 GB1720-79(89)

硬度 (铅笔法) 不小于 B GB/T6739-96

耐水性, 24h 不起泡, 允许轻微变色 GB/T1733-93

耐汽油性 (溶剂油中24h) 不起泡, 允许轻微变色 GB1734-93

施工参考:

- 1、施工前地坪应先涂刮一层腻子并打磨, 保证地面平整、光滑。
- 2、该产品使用前应将乙组份搅拌均匀, 过滤除去机械杂质, 并根据商标上甲、乙组份的比例准确计量 (地坪漆颜色不同, 甲乙组份的比例不同, 具体比例见标签), 搅拌均匀, 静置熟化0.5h以上, 才允许施工。用多少配多少, 配好的漆就在4h内用完, 以免胶冻浪费。
- 3、该产品可用我公司专用聚氨酯漆稀释剂稀释, 调整油漆施工粘度。
- 4、该产品一般涂刷两道, 刷涂厚度为30pm (干膜厚度) 每道之间间隔24h, 建议后一道完工后至少要干燥5-7d后方可投入使用。