

青岛环氧树脂地坪漆 率土车间地坪施工

产品名称	青岛环氧树脂地坪漆 率土车间地坪施工
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:率土 型号:3016 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

产品详情

青岛环氧树脂地坪漆 率土车间地坪施工

环氧地坪漆是一种高性能的地面涂料，由环氧树脂、固化剂、溶剂和颜料等组成。它具有耐磨、耐腐蚀、耐化学品、防尘、易清洁等特点，广泛应用于工业厂房、仓库、停车场、医院、学校等场所的地面涂装。

环氧地坪漆的施工过程一般包括以下几个步骤：地面清洁和修补、底漆涂装、中涂涂装、面涂涂装和固化。在施工过程中，需要注意地面的平整度和干燥度，以确保涂层的附着力和质量。

环氧地坪漆的优点包括：耐磨性强，能够承受重物和车辆的压力；耐腐蚀性好，能够抵抗酸碱等化学物质的侵蚀；易清洁，只需用清水擦拭即可；美观度高，能够提升地面的整体美观度。

需要注意的是，环氧地坪漆的施工需要的技术和设备，建议找的施工团队进行施工，以确保施工质量和效果。

1 适用范围

用作提高环氧地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪等的耐磨、耐压、耐油、耐水和耐酸碱能力，起到罩光保护作用。

2 主要特点

耐压能力、耐磨能力，使整个地坪的机械性能大为改善。

整个地坪的耐油能力、耐水能力和耐酸、耐碱、耐盐能力。

施工性能好，滚涂、喷涂均可。

3 主要指标

序号 项目 指标

- 1 外观 无色透明液体
- 2 理论固体含量 (%) 54 ± 2
- 3 干燥时间 (25 ± 1 , 相对湿度 $65 \pm 5\%$, h) 表干 <2
实干 <24
- 4 附着力 (划格法, 级) 1
- 5 耐磨性 (750g/500r, 失重, g) 0.009
- 6 耐水性 (蒸馏水浸泡) 1年, 无变化
- 7 耐机油性 (45#机油) 3个月, 无变化
- 8 耐碱性 (10%NaOH) 56d, 无变化
- 9 耐酸性 (10%H₂SO₄) 56d, 无变化

4 施工方法

4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按面漆甲组分:乙组分=3:1 (重量比) 配制，用大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀后熟化10~20分钟，施工时在4小时内用完。

4.2 施工时若确实太稠可适量加入率土牌专用稀释剂，粘度以12~16s为宜 (涂-4杯)。

4.3 为保持涂层建议终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。

4.4 如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工面积太小的影响，涂装厚度 0.1mm 时，一般涂料消耗量 $80 \sim 120\text{g}/\text{m}^2$ 。

4.5 施工方法

在已处理好的表面上，采用滚涂或喷涂方法均匀涂装一遍即可。

5 施工安全要求

5.1 须避免吸入溶剂蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本产品；

