

特种型钢结构防火涂料厂家 非膨胀型 膨胀型 石油化工类特种涂料

产品名称	特种型钢结构防火涂料厂家 非膨胀型 膨胀型 石油化工类特种涂料
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

特种型钢结构防火涂料厂家 非膨胀型 膨胀型 石油化工类特种涂料

特种型钢结构防火涂料非膨胀型 膨胀型 石油化工类特种涂料特种室外非膨胀型钢结构防火涂料用于石油化工设施、变配电站等特殊建筑物钢结构表面的防火保护，特种钢结构防火涂料在型式试验中采用烃类（HC）火灾升温试验条件。对防火涂料涂层的耐火隔热等性能要求很高。该涂料适用于特殊室外承重钢结构建筑的防火保护工程，如化工设备、变电站、配电站、火电厂、核电站等石油化工、冶金、电厂等室外钢结构建筑的防火保护工程。涂层导热系数低，耐候性好、抗氧化、粉化能力强，涂层遇火形成高密度釉层即隔热又耐进一步氧化，使其耐火极限达3.0小时以上。

施工工艺：

钢结构涂刷防火涂料前，应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆或环氧防腐底漆。防腐底漆必须实干后，才能进行防火涂料的施工。

本防火涂料为双组份的袋装粉末和液态状物料。施工方便现场用砂浆机进行搅拌混配。其施工方法及涂料配比如下：由于涂层过厚，为***涂料成品的附着力，应分遍进行施工。

一遍采用喷涂工艺进行施工，其配比按防火涂料粉料：界面剂：水=100：25：75(重量比)配料，用搅拌机搅拌至易施工稠稀度后，用挤压泵或斗式喷涂器配0.4~0.6 Mpa的空气压力进行喷涂，厚度以3~5mm为宜。

第二遍时采用抹涂或喷涂工艺其配比按粉料：界面剂=10：5~8(重量比)配料，加水搅拌均匀，待一遍涂层实干后进行喷涂或抹涂,喷涂厚度每遍5~8mm、抹涂厚度每遍8~10mm为宜。

以后每遍配比与第二遍相同，一直达到规定的厚度。每遍施工间隔24h,涂料必须现用现配，配好的料在2小时之内用完。防止粘结剂凝固失效。层与层间施工时，防火涂料表面不要涂抹光滑，可做成糙面状，有利于两层之间的粘结。涂层未干时不得碰撞、水冲和雨淋。达到规定厚度后可以抹平处理，但不要压光，避免挤压出粘结剂，造成空鼓。

非膨胀型防火涂料施工完毕终凝后应进行7d喷雾保湿养护，然后自然养护期28d。养护期间不得受冻、并防止碰撞、用水冲刷。