

40%玻璃/矿物增强 LCP 美国杜邦 7244 BK010 良好的流动性 注塑级

产品名称	40%玻璃/矿物增强 LCP 美国杜邦 7244 BK010 良好的流动性 注塑级
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LCP塑胶原料 型号:7244 BK010 特性:玻纤增强 高流动
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

40%玻璃/矿物增强 LCP 美国杜邦 7244 BK010 良好的流动性 注塑级

Zenite 7244

Liquid Crystal Polymer

Celanese Corporation

40% 玻璃矿物

产品说明：

Zenite 7244 is a 40% glass/mineral reinforced liquid crystal polymer resin with a high heat deflection temperature of 295C, high flow and good flatness.

物性信息：

基本编号

填料/增强材料
特性

[E344082-100831278](#)

玻璃\矿物, 40% 填料按重量
良好的流动性

物理性能额定值单位制测试方法 1.73

收缩率

垂直流动方向 0.50

流动方向 0.10

机械性能额定值单位制测试方法 14000

拉伸应力 (断裂) 115

拉伸应变 (断裂) 1.4

弯曲模量 (23 ° C) 11300

弯曲应力 (23 ° C) 180

简支梁性能额定值单位制测试方法 9.0

热性能额定值单位制测试方法 (未退化) 295

线形热膨胀系数

流动	6.0E-6
漏电起痕指数值单位制测试方法	200
可燃性指数值单位制测试方法	V-0
注射速率值单位制	150
干燥时间	3.0
建议的最大水分含量	0.010
料斗温度	20.0 到 30.0
料筒后部温度	355 到 365
料筒中部温度	360 到 370
料筒前部温度	360 到 370
射嘴温度	360 到 370
加工（熔体）温度	360 到 370
模具温度	80.0 到 120

注塑压力 50.0 到 150

保压 50.0 到 150

背压 0.00 到 3.00

40%玻璃/矿物增强 LCP 美国杜邦 7244 BK010 良好的流动性 注塑级

40%玻璃/矿物增强 LCP 美国杜邦 7244 BK010 良好的流动性 注塑级