

## 美国杜邦(沙林料)SURLYN 1605 流延薄膜

产品名称	美国杜邦(沙林料)SURLYN 1605 流延薄膜
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:陶氏沙林 型号:1605 特性用途:薄膜流延薄膜片材涂层应用
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

薄膜流延薄膜片材涂层应用 美国杜邦(沙林料)SURLYN 1605 流延薄膜

Surlyn美国杜邦1605//\*树脂Surlyn1605//美国杜邦1605

Surlyn PC2000

高透明 香水瓶\*料

Surlyn 1601

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；低凝胶

Surlyn 1601-2

良好的热封性

Surlyn 1601-2LM

低吸水性

Surlyn 1601B

低凝胶

Surlyn 1601B-2

低防粘连

Surlyn 1605

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1605SBR

低滑动性；低防粘连；良好的脱模性

Surlyn 1650

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1652

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1652-1

低凝胶

Surlyn 1652SB

滑动；防粘连

Surlyn 1652SBR

滑动；防粘连；良好的脱模性

Surlyn 1652SR

滑动；良好的脱模性

Surlyn 1702

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的粘合性

Surlyn 1702-1

低凝胶

Surlyn 1705

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1705-1

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1706

Surlyn美国杜邦1605//\*树脂Surlyn1605//美国杜邦1605

Surlyn 1707

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1802

良好低磨性能；高透明；耐油脂的；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；高光泽

Surlyn 1855

良好低磨性能；高透明；高耐应力开裂性；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1856

良好的柔顺性

Surlyn 1857

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1901

良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的抗冲性能；良好的撕裂强度

Surlyn 2601

良好的撕裂强度；高光泽；良好的硬度；低温热封性；良好的牵伸性

Surlyn 7930

良好的抗化学腐蚀性能；良好的稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 7940

良好的抗化学腐蚀性能；良好的稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8020

良好的抗化学腐蚀性能；良好的稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8120

良好的柔顺性；低硬度

Surlyn 8140

良好低磨性能；高透明；良好的硬度

Surlyn 8150

良好的强度；高透明；良好的撕裂强度；良好低磨性能；低温韧性

Surlyn 8320

良好的柔顺性；共聚物

Surlyn 8527

良好低磨性能；高透明；共聚物

Surlyn 8528

良好的抗化学腐蚀性能；良好的稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8550

良好的抗化学腐蚀性能；良好的稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8660

良好的抗化学腐蚀性能；良好的稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8670

产品特性：共聚物

Surlyn 8920

良好的抗化学腐蚀性能；良好的稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8940

良好的抗化学腐蚀性能；良好的稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 1605可用于常规吹塑，铸膜，片材挤压和共挤压设备。它也用于挤出涂料和共挤涂料设备设计加工聚乙烯和乙烯共聚物类树脂。

Surlyn 1605良好低磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性