

离聚物SURLYN 美国杜邦 1650-E

产品名称	离聚物SURLYN 美国杜邦 1650-E
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:陶氏沙林 型号:1650 特性用途:吹塑薄膜共挤出成型流延薄膜片材挤出成型
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

离聚物SURLYN 美国杜邦 1650-E 吹塑薄膜共挤出成型流延薄膜片材挤出成型

Surlyn 1650

Ionomer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

产品说明：

Surlyn 1650 is available for use in conventional blown, cast film, and sheet extrusion equipment. It is also used in coextrusion equipment designed to process polyethylene and ethylene copolymer type resins.

物性信息：

基本信息

用途

薄膜流延薄膜片材

机构评级

FDA 21 CFR 177.1330(a)

形式

粒子

加工方法

吹塑薄膜共挤出成型流延薄膜片材挤出成型

SURLYN 美国杜邦 2601 25000

SURLYN 美国杜邦 8528 69500

SURLYN 美国杜邦 9020 25000

SURLYN 美国杜邦 9520 25000

SURLYN 美国杜邦 AD 1032 20000

SURLYN 美国杜邦 PC100 25000

SURLYN 美国杜邦 1652SB 25000

SURLYN 美国杜邦 1652SR 25000

SURLYN 美国杜邦 1801 25000

SURLYN 美国杜邦 1802 24000

SURLYN 美国杜邦 2100 25000

SURLYN 美国杜邦 8150 25000

SURLYN 美国杜邦 9720 25000

SURLYN 美国杜邦1605离聚物 沙淋树脂 片材涂层应用

Surlyn沙林树脂中酸的含量约为6%（摩尔），用钠、钾、镁或锌的化合物中和酸。Surlyn树脂的密度为0.9

3~0.94克/立方厘米，它可以像低密度聚乙烯那样进行吹塑和挤出成型；而另一方面它又比低密度聚乙烯有更高的强度、耐油性和对材料的粘合性。由于它还具有优异的透明度而曾被称为透明聚乙烯。这些特性是由于分子中存在离子键的结果。典型应用(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等(2)消费品领域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶，地板(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心(4)其他领域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护

公司有自主研发团队及改性工厂。可以根据客户要求提供原料配色及改性。改性包括；玻纤增强.耐寒-40度.增韧.抗紫外线.耐老化.耐刮花3H。品