

有机硅凝胶 电子元件涂覆硅胶 透明柔软垫片硅橡胶

产品名称	有机硅凝胶 电子元件涂覆硅胶 透明柔软垫片硅橡胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:深圳杰瑞 型号:JR-9405 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

有机硅凝胶特点

- 1.低收缩率，交联过程中不放出低分子，故体积不变，收缩率小于0.1%
- 2.不受制品厚度限制,可深度固化
- 3.具有优良的耐高温性
- 3.流动性好，好操作；即可室温固化也可加温固化，操作方便
- 4.成型后超级柔软，且表面黏性强

有机硅凝胶典型用途：胸垫、胸贴专用- 女性内衣填充 - 精密电子元器件 - 透明度及复原要求较高的模块电源和线路板的灌封保护 -液槽过滤器的灌封-仪器仪表的密封防水

有机硅凝胶使用工艺：

混合前，首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。

混合时，应遵守A组分：B组分 = 1：1的重量比。

HY 9405使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中，在0.08MPa下脱泡5分钟，即可灌注使用。

4. 应在固化前后技术参数表中给出的温度之上，保持相应的固化时间，如果应用厚度较厚，固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，80~100℃下固化20分钟，室温条件下一般需8小时左右固化。以下物质可能会阻碍本产品的固化，或发生未固化现象，所以，zuihao在进行简易实验验证后应用，必要时，需要清洗应用部位。不完全固化的缩合型硅酮..胺(amine)固化型环氧树脂..白蜡焊接处理(solder flux)

硅凝胶注意事项:

胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。

本品属非危险品，但勿入口和眼。

存放一段时间后，胶可能会有所分层。请搅拌均匀后使用，不影响性能。

胶液接触以下化学物质会使9405不固化：

有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶。

liuhuang、硫化物以及含硫的橡胶等材料。

3) 胺类化合物以及含胺的材料。在使用过程中，请注意避免与上述物质接触。

硅凝胶包装规格：JR 9405：50Kg/套。(A组分25Kg +B组分25Kg) 胸垫、胸贴专用硅凝胶贮存及运输：

本产品的贮存期为1年(25℃以下)。

2.此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。3.超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。

本公司主营:液体硅胶系列(0度人体胶;6—35度性用品胶);加成型食品级硅胶,液槽果冻胶,电子灌封胶,发泡液体硅胶,耐高温液体硅胶,模具硅胶等