

# ALABINE SVB系列特种IMD油墨

产品名称	ALABINE SVB系列特种IMD油墨
公司名称	艾科艾门化学科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ACO·AMEN艾可·艾门 型号:ALABINE SVB系列特种IMD油墨
公司地址	广东省东莞市凤岗镇小布工业区53号
联系电话	+86-769-33203847

## 产品详情

### alabine svb系列特种imd油墨

#### 、产品描述

alabine svb系列油墨由特种树脂、超细颜填料等配制而成。该产品色彩细腻，流平性和印刷性非常优秀，后加工适应性也特别理想，如冲压、钻孔、切割等；涂膜耐酒精耐化学溶剂耐蒸煮。

#### 、推荐应用

适用基材：加硬pc，加硬pmma，uv漆面，电镀面，金属材料，石头，大理石，玻璃等

推荐用途：视窗屏，手机按键，手机壳等

#### 、操作建议

印前：用alative sc5清洗印件表面，确定无尘、无油脂；用3-20%的alative sr6将产品稀释至需要稠度（调节油墨干燥速度，可以配合适量的alative rr6或alative sf3），添加15-25%（对总量）alative sn10活化剂，与油墨充分混合；即可印刷。

网纱：70t至180t

干燥：自然风干，12至24小时；或120-150 烘干，约40分钟。

清洗：用alative sc6清除污点和不良印刷；用alative cc6清洗网板。

## 、颜色&包装

颜色：四十二种颜色供选择，并专业调色

包装：1千克/罐；5千克/桶；20千克/桶

## 、附注

### 1. 测试条件（alabine svb系列油墨）

基材	印刷油墨	备注
加硬亚克力板	alabine svb-223 + alative sn10 (5:1)	70摄氏度烘45分钟，温室约25摄氏度放置一个星期以上

### 2. 油墨涂膜测试情况（alabine svb系列油墨）

项目	测试方法	结果

附着力	十字划格，用胶布测试剥离	100/100合格
硬度	45度角，1200克重量，铅笔硬度	2h-3h
耐水性	浸泡于蒸馏水中五个星期	无影响
耐酸性	浸泡于30% h2so4 水溶液中10个小时	无影响
耐醇性	1200克重量，用蘸酒精的布来回擦拭100次	无影响
耐二甲苯性	1000克重量，用蘸二甲苯的布来回擦拭50次	无影响
耐汽油性	1000克重量，用蘸汽油的布来回擦拭50次	无影响
抗磨损性	500克重量，用橡皮来回刮擦500次	无影响
耐候性	背面印刷，加速曝晒老化实验测试	800小时
抗冲压强度	钻孔，切割，拉伸或冲压（幅度3-5毫米）	墨膜接着性无影响