

ALABINE CA系列特种油墨

产品名称	ALABINE CA系列特种油墨
公司名称	艾科艾门化学科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ACO·AMEN艾可·艾门 型号:ALABINE CA系列特种油墨
公司地址	广东省东莞市凤岗镇小布工业区53号
联系电话	+86-769-33203847

产品详情

alabine ca系列特种油墨

、产品描述

alabine ca系列油墨采用了特种混合树脂，具有多功能特点，应用范围广。该产品附着
力好，耐磨抗刮，耐酒精，耐蒸煮，防静电。

、推荐应用

适用基材：加硬pc，加硬pmma，uv漆面，电镀面，不锈钢，石头，大理石，玻璃等

推荐用途：视窗屏，手机按键，手机壳，金属制品，石头工艺品，玻璃制品等

、操作建议

印前：用alative sc5清洗印件表面（金属制品和玻璃制品，则用alative
sc23），确定无尘、无油脂；用3-20%的alative

sr6将产品稀释至需要稠度，即可印刷（调节油墨干燥速度，可以配合适量的alative rr6或alative sf3）；添加15-25%（对总量）alative sn10活化剂，与油墨充分混合，即可。

网纱：70t至180t

干燥：自然风干，12至24小时；或120-150 烘干，约45分钟。

清洗：用alative sc6清除污点和不良印刷；用alative cc6清洗网板。

、颜色&包装

颜色：四十二种颜色供选择，并专业调色

包装：1千克/罐；5千克/桶；20千克/桶

、附注

1. 测试条件（alabine ca系列油墨）

基材	印刷油墨	备注
加硬亚克力板	alabine ca-223 + alative sn10（5:1）	70摄氏度烘45分钟，温室约25摄氏度放置一个星期以上

2. 油墨涂膜测试情况（alabine ca系列油墨）

项目	测试方法	结果

附着力	十字划格，用胶布测试剥离	100/100合格
硬度	45度角，1200克重量，铅笔硬度	2h-3h
耐水性	浸泡于蒸馏水中五个星期	无影响
耐酸性	浸泡于30% h2so4 水溶液中10个小时	无影响
耐醇性	1200克重量，用蘸酒精的布来回擦拭100次	无影响
耐二甲苯性	1000克重量，用蘸二甲苯的布来回擦拭50次	无影响
耐汽油性	1000克重量，用蘸汽油的布来回擦拭50次	无影响
抗磨损性	500克重量，用橡皮来回刮擦500次	无影响
耐候性	背面印刷，加速曝晒老化实验测试	800小时