

科思创 Makrolon PC 3103 熔融指数: 6

产品名称	科思创 Makrolon PC 3103 熔融指数: 6
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	22.00/件
规格参数	科思创:冲击15个 3103:熔指10 德国:3103
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

科思创 Makrolon PC 3103 熔融指数: 6

德国拜耳 PBT B1505塑料原料 拜耳 PBT塑料材料

韩国LG化学 PBT PX-2200C塑料米 韩国LG化学

日本东丽 PA66 Amilan CM3006G-15 工程塑料

沙伯基础 PA12 LNP STAT-KON SC004 compound 导电性尼龙

沙特sabic PPS OFM66塑胶料 沙特sabic

乐天化学 PC PCM-2303 工程塑料 乐天化学

乐天化学 PC PCG-2305 高刚性聚碳酸酯

沙伯基础 Sabic PPO 731塑胶料 沙伯基础

美国RTP PC 300 GB 20 FR塑料原材料 RTP PC 玻璃珠增强

美国RTP PA66 200 MS SI胶料 RTP 尼龙66

美国杜邦 PA610 Zytel RS 3061HSL BK039A 热稳定

沙伯基础 PA66 长玻璃纤维LNP VERTON RFL-8029

苏威 Solvay PSU GF-120 塑料原料 苏威 Solvay 高刚性

德国拜耳 PC/ABS ET 1100 塑胶原材料 拜耳 挤出级

美国RTP PA12 205F HS塑料粒子 RTP 尼龙12

赢创德固赛 PBT GF20 塑料原料 赢创德固赛

乐天化学 PC/ABS AG-3020 抗撞击性高

大日本油墨 PPS DIC PPS FZ-3600-L4 注射成型

法国阿科玛 PVDF 2850-04 胶料 法国阿科玛 挤出级

韩国LG化学 PA6 GP1200A 中等粘性nylon6

赢创德固赛 PPA M1633塑胶料 赢创德固赛

美国RTP PA612 200 D MS塑料米 RTP PA612 润滑PA612

德固赛 evonik PPA M1033 高耐热性高温尼龙

德国赢创 德固赛 PEEK VESTAKEEP 5000G PEEK

意大利兰蒂奇 PBT 82G30L RC 塑料 意大利兰蒂奇

泰科纳 Ticona 加长纤 PP PP-GF40-02 玻纤增强

瑞士EMS PA6 F 47 NL nat 6028 薄壁制品

美国RTP PA6 200A FR RTP PA6 200A FR 阻燃尼龙6

台湾晋伦 PC Kapex C322塑料胶粒 台湾晋伦 PC 增强

日本旭化成 PPS XYRON DV166 塑胶原材料 旭化成

可乐丽 Kuraray PA9T GP2450NH BK 尼龙9T

沙伯基础 PA610 LNP LUBRICOMP QL002 compound PA610

科莱恩化工 PA66 6608G33BLACK 塑料米 科莱恩

德固赛 evonik PA12 L2140 塑料米 德固赛 evonik 汽车部件