

PC + ABS混合 FR3021

产品名称	PC + ABS混合 FR3021
公司名称	东莞市洪大塑胶有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:FR3021 型号:FR3020
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城
联系电话	013480060007 13480060007

产品详情

【特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，以上报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价24小时询价直线13480060007或qq774165457】

东莞市洪大塑胶有限公司长期供应德国拜耳bayblend pc/abs【保证原厂原包，假一陪十】货源稳定，可看货，可送货上门，可开增值税发票，可提供sgs报告、reach报告、出厂报告coa、msds证书、材质报告等证书。

pc/abs，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（polycarbonate）和聚丙烯腈（abs）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，abs材料的成型性和pc的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（uv）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。[1][2]典型应用范围:计算机和商业机器壳体电器设备、草坪园艺机器、汽车零件仪表板、内部装修以及车轮盖。注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110c，2~4小时。熔化温度：230~300c。模具温度：50~100c。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。化学和物理特性: pc/abs具有pc和abs两者的综合特性。例如abs的易加工特性和pc的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响pc/abs材料的热稳定性。pc/abs这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

供应德国拜耳bayblend pc/abs系列产品：

型号：pc/abs bayblend fr3020

性能：(pc + abs)混合，5%的矿物填充，阻燃，对于薄壁应用程序，注塑，维卡软化点/ b 120 = 103 ° c，热变形/ > = 85 ° c，非常好的ul，锑-，氯和溴阻燃剂。

型号：pc/abs bayblend fr3021

性能：(pc + abs)混合，15%的矿物填充，阻燃，注塑品位，增加刚度，拉伸模量= 4800 mpa，维卡软化点/ b 120 ° c的温度= 98，ul 94 v 0(1.5mm)，锑-，氯和溴自由阻燃，辉光线测试(gwfi)：960 ° c(2.0mm)。

型号：pc/abs bayblend fr3030

性能：(pc + abs)混合，无筋，阻燃，挤压品位，维卡软化点/ b 120 ° c的温度= 115，良好的挤压和真空成型，ul 94 v 0(1.5mm)，无卤环保型根据din vde 0472，灼热丝温度(gwfi)：960 ° c在1.0mm。

型号：pc/abs bayblend fr3040

性能：(pc + abs)混合，无筋，阻燃，对于薄壁应用程序，注塑品位，维卡软化点/ b 120 = 108 ° c，热变形/ > = 85 ° c，非常好的燃烧，铈-，氯和溴阻燃剂。

型号：pc/abs bayblend fr3050

性能：(pc + abs)混合，无筋，阻燃，高耐热注塑级，改进抗化学性和应力开裂行为而ku2 - 1514，球压痕温度> = 125 ° c，维卡软化点/ b 120 ° c的温度= 136，铈-，氯和溴自由阻燃，适合支持生命组件。

型号：pc/abs bayblend fr3100 tv

性能：(pc + abs)混合，无筋，阻燃，注塑品位，高抗热性，维卡软化点/ b 120 = 110 ° c，改进的冲击强度和耐化学性，铈-，氯和溴阻燃剂。

型号：pc/abs bayblend fr3110 tv

性能：(pc + abs)混合，无筋，阻燃，注塑品位，高抗热性，维卡软化点/ b 120 = 110 ° c，容易流，ul 94 v 0 1.5mm，铈-，氯和溴阻燃剂。

型号：pc/abs bayblend fr3200 tv

性能：(pc + abs)混合，无筋，阻燃，注塑品位，高光泽的应用程序，rhcm过程等，维卡软化点/ b 120 = 96 ° c;，容易流，ul 94 v 0 1.2mm，铈-，氯和溴自由阻燃。

型号：pc/abs bayblend fr3210 tv

性能：(pc + abs)混合，无筋，阻燃，注塑品位，容易流，改善表面质量，维卡软化点/ b 120 = 93 ° c，ul

94 v 0(1.2mm) , 锑- , 氯和溴自由阻燃剂。

型号 : pc/abs bayblend fr410 mt

性能 : 橡胶改性pc混合 , 10%的矿物填充 , 阻燃 , 注塑品位 , 维卡软化点/ b 120 = 108 ° c , 非常好的ul。

型号 : pc/abs bayblend fr630 gr

性能 : (pc + abs)混合 , 无筋 , 阻燃 , 注塑品位 , 维卡软化点/ b 120 ° c的温度= 108 , ul 94 v 0(1.5mm) , 锑- , 氯和溴自由阻燃剂。

型号 : pc/abs bayblend ku2-1514

性能 : (pc + abs)混合 , 无筋 , 阻燃 , 高耐热注塑品位 , 球压痕温度 > = 125 ° c , 维卡软化点/ b 120 ° c的温度= 136 , ul 94 v 0 1.5mm , 锑- , 氯和溴自由阻燃 , 适合支持生命组件。