

## 现货供应PA66 A 221 罗地亚 尺寸稳定性 中等粘性

产品名称	现货供应PA66 A 221 罗地亚 尺寸稳定性 中等粘性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 A 221 性能参数:尺寸稳定性 中等粘性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

基本物理特性

成核剂  
成核的

快的成型周期

食品接触的合规性

用途

中等粘性  
电气/电子应用领域

阀门/阀门部件

连接器

汽车领域的应用

外观

消费品应用领域

加工方法

自然色

部件标识代码 (ISO 11469)

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

>PA66

收缩率	
垂直流动方向	1.6
流动方向	1.3
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	1.1
Molding Shrinkage Isotropy	0.820
机械性能额定值单位制测试方法	3200
拉伸应力 (断裂)	95.0
拉伸应变 (断裂)	20
弯曲模量	3300
弯曲应力	140
简支梁性能额定值单位制测试方法	
--	2.5
-30 ° C	2.0

筒支梁无缺口冲击强度	无断裂
热变形温度值单位制测试方法	80.0
熔融温度	263
线形膨胀系数 - 横向 (23 到 85 ° C)	6.5E-5
注射成型值单位制	80.0
建议的最大水分含量	0.20
料筒后部温度	250 到 270
料筒中部温度	260 到 280
料筒前部温度	270 到 290
模具温度	60.0 到 80.0