

防静电自流平型环氧地坪

产品名称	防静电自流平型环氧地坪
公司名称	东莞市昊锐装饰工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:昊锐
公司地址	东莞市道滘镇南城广场
联系电话	86-0769-26985968 4008508218

产品详情

供应防静电自流平型环氧地坪 欢迎您来电咨询 电话：189 2922 2830 彭女士

防静电自流平型环氧地坪特点：

1) 优良导电性能之材料施工，可防止静电产生及避免电磁波干扰破坏，同时具有耐磨耐压、抗冲击性能强，防尘防水、耐酸耐碱、耐腐蚀；2) 表面电阻 1.0×10^6 --- 1.0×10^9 以下，此方案面涂层采用较厚的自流平镘面，它的平整度、光亮度和耐磨性都较好，使用时间则更长，清洁容易，维护简便，使用年限可达10年以上。防静电自流平型环氧地坪施工工艺：1. 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘。

施工要点：除去原先地坪的水泥疙瘩及其它凸起物并打磨 老地面要清除油污

对原先地坪开裂及有缺陷的孔洞进行修补 清洁地面

2. 底漆：采用渗透性及附着力特强底涂滚涂一道，增强表面附着力。施工要点：

施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除 依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌

需视地面情况调整适当粘度 混合完成材料需4小时以内施工完成

底涂层养生硬化时间约八小时以上

3. 中涂：中涂将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能

。施工要点：施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌 将混合完成的树脂适量加入石英砂

使用镘刀将材料均匀涂布 混合完成材料需30分钟以内施工完成 施工交接处做好交接处理

中涂层养生硬化时间约八小时以上

4. 铜箔铺设：导电铜箔采用井字型铺设，每条间距为2米，有效排除累积之静电，并做接地处理。

施工要点：导电铜箔交叉连接成网（ $2m \times 2m$ ），最后用铜箔以扇形收至接地点处（视房间面积约400m²设一接地点）

铺设铜箔时，用软性塑胶板紧贴铜箔以压实铜箔层

在进行下一道工序之前，用低标号砂纸将铜箔打毛 将铜箔与接地点连接

5. 防静电批土：防静电批土依实际需要施工二道，增强地面的耐压、耐冲击性和平整度。施工要点：

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌 使用批刀将材料涂布均匀

混合完成材料需30分钟内施工完成 批土养生硬化时间约八小时以上

视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准 6. 防静电自流平面漆：用防静电自流平面漆镘涂一道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无

气泡、无空鼓。施工要点： 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除 使用前主剂先搅拌均匀
依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌 使用镬刀将材料均匀涂布
混合完成材料需30分钟以内施工完成 施工交接处需做好交接处理 施工完成后，24小时
后方可上人，72小时后方可重压和用水冲洗（以25 为准，低温时开放时间需适度延长）

更多资料可以参考吴锐官网 <http://www.mind0769.com/>