

上海灼日ZR102环氧灌封胶

产品名称	上海灼日ZR102环氧灌封胶
公司名称	上海灼日新材料科技有限公司
价格	80.00/件
规格参数	上海灼日:环氧灌封胶 ZR102:环氧灌封胶
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路85号-2幢
联系电话	021-51872959 16655127286

产品详情

环氧灌封胶是用于有硬度要求的模块和线路板的封闭保护的双组分环氧胶，

典型用途

一般电子元器件、电源模块和线路板的灌封保护，以及各种电子电器的灌封，如汽车HID灯模块电源、汽车点火系统模块电源、网络变压器等。

使用方法

混合方式：以正确的比例称量A、B两组分，搅拌均匀真空脱泡后待用，在0.5小时内用完,灌封过程zuihao在真空下进行，有利于排除气泡。

固化时间：25 /24h或80 /2h

注意事项：该树脂配比较为严格，请严格按照说明的比例配胶。

技术参数

项 目	A组分	B组分
外 观	半透明	透明

黏 度 mPa · s	15000	200-500
比 重	1.2	1.1
混合黏度 mPa · s (60)	1000-2000	
混合比率 (pbw)	A : B=2 : 1	
硬 度 (shore D)	80	
抗弯强度 MPa	106	
吸水率 %	<0.1	
线膨胀系数 ppm/K	44	
介电强度 KV/mm(25)	>25	
损耗因素 (1MHz) (25)	4	
介电常数 (1MHz) (25)	3.05	
体积电阻 (DC500V) · cm	1.2 × 10 ¹⁴	

包装规格：A组分：20kg/桶（铁桶）；B组分：20kg/桶（塑料桶）。

储存及运输

- 1、A、B组分需避光、避热、密封保存（可作为非危险品运输及保存）；
- 2、储存期1年（25 ）。。