

硅胶贴3M双面胶处理剂

产品名称	硅胶贴3M双面胶处理剂
公司名称	东莞市巨乐电子材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:信力 型号:XL-630
公司地址	1878549855@qq.com
联系电话	0769-33214810 13412522326

产品详情

xl-630

硅胶贴双面胶专用处理剂

产品介绍

xl-630处理剂是以有机硅聚合物为主体，通过先进生产工艺合成的单组份表面处理剂，是硅胶贴双面胶专用的处理剂。单一组份，无需添加触媒、加热，只需要在硅胶表面涂上微薄的一层处理剂，它便能使双面胶与硅胶制品牢固的贴合在一起。

产品特点

使用方便、干燥速度快、无腐蚀、贴合强度高；

低气味、固化物无毒，干后无胶痕；

处理剂挥发后可耐水、耐热、耐寒、耐油、耐腐蚀，为目前硅胶贴双面胶最理想的背胶处理剂；

通过sgs环保认证，符合rosh欧盟标准。

推荐用途

主要用于硅胶制品与各种基材的双面胶背胶贴合（如：3m，索尼，日东等双面胶都可以），广泛应用于硅胶脚垫、硅胶饰品、商标、标签等产品的背胶贴合。

物理特性

产品型号：	xl-630
胶体颜色：	透明微粘稠液体
胶体粘度：	100 ± 50cps
剥离强度：	硅胶—双面胶=双面胶破坏
温度范围：	- 50 ~ + 80

使用方法

清洗干净硅胶制品表面的油污、水、脱膜剂、杂质等；

将xl-630涂覆于硅胶制品需要粘接的表面，（如有需要请涂二遍），在室温条件下放置干燥数分钟（一般为3-10分钟，表面水份基本挥发）；

再将双面胶等压敏胶纸贴于已涂过处理剂xl-630的硅胶制品上，适当用力压合接触面，放置5-8小时后强度可达到70-80%，24小时后达到最高强度。（如硅胶硬度在30或30度以下，则固化时间也会长些）；

贮存与包装

请在阴凉干燥，远离火源、酸性、碱性及易燃性物质的地方贮存，保质期12个月，过期经试验合格，可继续使用。

产品包装规格为：3kg/桶或15kg/桶。