颗粒TPU再生抽粒副牌55-60A本色黑色耐磨tpu注塑弹性体

产品名称	颗粒TPU再生抽粒副牌55-60A本色黑色耐磨tpu 注塑弹性体
公司名称	东莞市创喜新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶原料商贸城75栋110 号
联系电话	0159-99867827 15999867827

产品详情

TPU聚氨酯注塑加工注意事项

1、TPU水分率的影响

虽然TPU的吸水率并不像Nylon、PET、PC等粒子来得高,但由于TPU本身极性键作用而吸收水份在硬度愈高的规格吸水愈严重。TPU在加工时,通常温度都在180~230C之间,在如此高温之下。PU分子键会产生逆向反应而释放出R-NCO官能基,若是粒子未充份干燥,R-NCO官能基会与水反应而产生二氧化碳,除了会将原本的TPU分子键断链,造成物性的下滑外,也会造成加工成型品外观的不良,而气体所造成的压力更会影响加工的操作性,以下是Rainthane

TPU粒子在外界的吸湿形情,及未烘干的粒子在射出时对物性所造成的不良影响。

粒子的含水率对成型品的物性影响很大,基于此,加工前粒子的充份干燥是juedui必要的, zuihao是在0.0 3%以下, 我们强烈建议使用除湿干燥料桶, 其干燥效果。

2、回参次料及加入它种材质的加工回参次料

TPU不论是射出或押出级规格。均可加回收料加工。视回收料的物性而定,一般以不超过总量的25%为原则,不论是射出或押出加工,回收料事先的充份干燥及与新料混合的均匀,是必备的条件,除此之外,回收料与新料在料筒里,经温度与螺桿剪切力的作用,要得到一混炼均匀的均质融熔物,才可得到理想的加工成品,一般说来,新料加回收料所制成的加工成品,品质如果不良除回收料未充份干燥外,最大的原因就是新料与回收料在套筒里未均质化有关,基于此,射出成型时可回参较多的回收料,因为粒子在套筒里可滞留较长的时间。

3、加入它种材质加工

为了提高加工成型品的刚性,缩短射出成型时间及改善融熔物的流动性虹溢

TPU可加入ABS一起射出而为了降低TPU的硬度,例如至65-Shore A 使得在加工时减少成型时间及脱模性的困扰,则可加入PVC一起射出,不过加入的ABS.PVC等粒子以不超过15%为原则。另外TPU也可与它种厂牌的TPU粒子混合使用。要注意的是硬度或黏度高的粒子,一定要佔有较多的比例,例如7:3或6:4等,如果硬度或黏度高的粒子,佔juedui少数,则可能会发生不熔的情形,尤其在押出时为保持押出成型品外观的平滑,更应特别小心操作。