

# 特种广告油墨

产品名称	特种广告油墨
公司名称	艾科艾门化学油墨有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:艾门油墨 型号:AV
公司地址	东莞
联系电话	0769-33203847 13410303736

## 产品详情

alavide av series特种广告油墨

### 、产品描述

alavide av系列油墨由高光树脂、优质颜填料等配制而成。该产品颜色鲜艳、细腻；印件图文清晰，立体感强；印膜光滑明亮，耐磨耐刮。

### 、推荐应用

适用基材：abs、pc、pmma、ps、pvc、铜板纸、合成纸等

推荐用途：户外广告、艺术精品、不干胶等

### 、操作建议

印前：用alative sc3清洗印件表面，确定无尘、无油脂；用3-20%的alative

sr6将产品稀释至需要稠度，即可印刷（调节油墨干燥速度，可以配合适量的alative rr6或alative sf3）

网纱：70t至140t

干燥：自然风干，15-30分钟；或70 烘干，约10分钟。

清洗：用alative sc6清除污点和不良印刷；用alative cc6清洗网板。

## 、颜色&包装

颜色：二十多种颜色供选择，并专业调色

包装：1千克/罐；5千克/桶；20千克/桶

## 、附注

### 1. 测试条件（alavide av系列油墨）

基材	印刷油墨	备注
亚克力板	alavide av-223	实验2为常温约25摄氏度放置一个星期后进行测试, 实验3则为印刷后8小时开始测试

### 2. 油墨涂膜测试情况（alavide av系列油墨）

项目	测试方法	结果
附着力	十字划格，用胶布测试剥离	100/100合格
硬度	45度角，1200克重量，铅笔硬度	2h-3h
耐水性	浸泡于蒸馏水中五个星期	无影响
抗磨损性	500克重量，用橡皮来回刮擦500次	无影响
耐煮性	浸泡于沸腾蒸馏水中6个小时	无影响

### 3. 耐候性测（alavide av系列油墨，背面印刷，加速曝晒老化实验测试）

颜色编码	320	325	330	335	103	105	107	109
耐光区分值	600 hr.	700 hr.	700 hr.	800 hr.	700 hr.	800 hr.	800 hr.	800 hr.
颜色编码	200	204	208	211	212	215	218	223
耐光区分值	800 hr.	400 hr.	500 hr.	700 hr.	700 hr.	700 hr.	600 hr.	800 hr.

注解：

100 至 200 hr. ----- 差

300 至 400 hr.----- 好

500 至 600 hr.----- 非常好

700 至 800 hr.----- 优秀