

低粘度 POM 韩国工程塑料 F30-01易流动 聚甲醛树脂 机械零部件

产品名称	低粘度 POM 韩国工程塑料 F30-01易流动 聚甲醛树脂 机械零部件
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM塑胶原料 型号:F30-01 用途:机械零部件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

低粘度 POM 韩国工程塑料 F30-01易流动 聚甲醛树脂 机械零部件

F30-01

聚甲醛#赛钢|POM

韩国工程塑料

产品用途:汽车应用 电子零件 电子数据处理 工业零部件 机械/机械零件

物性信息：

基础性能额定值单位测试方法

1.41

熔体质量流动速率

27

成型收缩率 (flow)	2.0
吸水率 (24hr)	0.22
洛氏硬度 (M-Scale)	80
机械性能测定值单位测试方法	62.2
拉伸伸长率 (Yield)	50
弯曲模量	2620
弯曲强度 (Yield)	91.1
剪切强度	54.9
IZOD缺口冲击强度 (3.20mm)	53.9
拉伸冲击强度 (1.60mm)	98.1
表面电阻率测定值单位测试方法	1.0E+16
体积电阻率	1.0E+14

电气强度 19

介电常数 (1E+6 Hz) 3.70

介质损耗因数 (1E+6 Hz) 0.0070

热性能温度单位测试方法

(0.45MPa,未退火) 158

(1.8MPa,未退火) 110

熔融温度 165

线性热膨胀系数 (flow) 0.000013

机械性能额定值单位测试方法

(0.8mm) HB

(6) HB

无机械性质相对温度指数

(0.8mm) 100

(6.4mm) 100

冲击条件下相对温度指数

(0.8mm) 95.0

(6.4mm) 95.0

电气性质相对温度指数

(0.8mm) 110

(6.4mm) 110

低粘度 POM 韩国工程塑料 F30-01易流动 聚甲醛树脂 机械零部件

低粘度 POM 韩国工程塑料 F30-01易流动 聚甲醛树脂 机械零部件

韩国工程塑料 POM,F30-01,低粘度 POM,易流动pom,聚甲醛