水性透气性环氧地坪

产品名称	水性透气性环氧地坪
公司名称	东莞市昊锐装饰工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:昊锐 型号:HYDP0010
公司地址	东莞市道滘镇南城广场
联系电话	86-0769-26985968 4008508218

产品详情

供应水性透气性环氧地坪　欢迎您来电咨询 电话：189 2922 2830 彭女士

水性透气型环氧地坪特点： 1)优良的耐磨、耐压、耐冲击性及耐腐蚀性；
2)具有透水气功能，表面光泽柔和。 水性透气型环氧地坪施工工艺： 1.地面处理：清除有空鼓、松动、破损地面再用环氧砂浆补平，再用打磨机打花表面以增加涂层对地面的附着力。 2.水性底漆：只要不积水，或不明显渗漏就可施工，具有一定透水气功能，能增强素地强度及增加涂层对素地的附着力。
施工要点： ◆ 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除 ◆
依照正确比例将主剂及固化剂、水(2:1:8)混合，充分搅拌 ◆ 需视地面情况调整适当粘度 ◆
混合完成材料需4小时以内施工完成 ◆ 底涂层养生硬化时间约八小时以上
3. 水性批土：依实际需要批土施工二道，增强地面的耐压、耐冲击性和平整度。 施工要点：
第一道:依照正确比例将主剂及固化剂、水、石英粉混合，充分搅拌；第二道:
依照正确比例将主剂及固化剂、水混合，充分搅拌 ◆ 使用批刀将材料涂布均匀 ◆
混合完成材料需30分钟内施工完成 ◆批土养生硬化时间约八小时以上
4.水性环氧面漆：用水性环氧面漆滚涂二道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。 施工要点： ◆ 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除 ◆ 使用前主剂先搅拌均匀 ◆
依照正确比例将主剂及固化剂、水(5:1:1)混合，充分搅拌 ◆ 使用滚筒将材料均匀涂布 ◆
混合完成材料需30分钟以内施工完成 ◆ 施工交接处需做好交接处理　◆
施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压和用水冲洗（以25°C为准，低温时开放需适度延长）

5.水性罩光金油：用水性罩光金油滚涂一道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、少空鼓。 施工要点： ◆施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除
◆依照正确比例将主剂、水（1：1）混合，充分搅拌 ◆使用滚筒将材料均匀涂布
◆混合完成材料需30分钟以内施工完成，并在滚涂时尽量做薄 ◆施工交接处需做好交接处理
◆施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压和用水冲洗（以25°C为准，低温时开放时间需适度延长）

更多资料可以参考昊锐官网 http://www.mind0769.com/