

Surlyn沙林树脂EMAA 9520陶氏杜邦塑料

产品名称	Surlyn沙林树脂EMAA 9520陶氏杜邦塑料
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:增韧级 型号:沙林9520 特性用途:吹塑成型挤出片材挤出成型注射成型
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

沙林surlyn树脂的应用较广泛，

可用于香水瓶盖，霜、膏容器等

Surlyn沙林树脂EMAA 9520陶氏杜邦塑料

Surlyn9520是一种锌离子热塑性树脂。它可用于传统的挤出和注射设备，以创建各种片材或形状。

Surlyn9520热塑性树脂是一种先进的乙烯/甲基丙烯酸（E/MAA）共聚物，其中MAA酸基已被锌离子部分中和。

Surlyn 9520

Ethylene Methacrylic Acid

DuPont Packaging & Industrial Polymers

产品说明：

Surlyn 9520 is a zinc ionomer thermoplastic resin. It is available for use in conventional extrusion and injection equipment, to create various sheets or shapes.

Surlyn 9520 thermoplastic resin is an advanced ethylene/methacrylic acid (E/MAA) copolymer, in which the MAA acid groups have been partially neutralized with zinc ions.

物性信息：

基本信息

用途

塑料改性

机构评级

FDA 21 CFR 177.1330(a)

形式

粒子

加工方法

吹塑成型挤出片材挤出成型注射成型

品牌Surlyn

SURLYN 美国杜邦 1855 注塑级 沙林树脂1855 低温热封性

沙淋树脂Surlyn原材料8528美国陶氏Surlyn树脂原料

品牌Surlyn

美国杜邦沙林树脂 Surlyn 1702 流延薄膜 片材 涂层应用

品牌Surlyn

供应 沙林树脂 SURLYN 美国杜邦 1601 注塑级 香水瓶

SURLYN 沙林树脂8945 陶氏杜邦

SURLYN沙林树脂7940

美国陶氏SURLYN 沙淋树脂HPF1000 高尔夫球原材料

沙林树脂SURLYN 美国杜邦 8920 吹塑成型 高透明 瓶盖料

SURLYN树脂 美国杜邦PC 1601挤出级

四川优质供应 SURLYN 美国杜邦 8940 注塑级沙林树脂工程塑料

供应 EMAA 杜邦Surlyn树脂 8940 乙烯酸共聚物的离聚物 高尔夫球外壳材料

品牌Surlyn

供应沙林树脂 SURLYN美国杜邦8920 PET成核剂 增韧8150 8320 8940

Surlyn 沙林树脂8940EMAA美国杜邦一级授权代理商

耐撕裂 沙林料surlyn 美国陶氏2601 薄膜 高透明 离子聚合树脂

SURLYN 食品级 1702-1高透明抗化学性低凝胶 陶氏杜邦 沙林树脂

品牌SURLYN

化工代理杜邦EMAA9910高透明注塑级Surlyn树脂

SURLYN 美国杜邦 沙林树脂PC-350 高透明 耐刮擦 耐化学性

SURLYN 美国杜邦 HPF1000注塑级标准级低温韧性好高光泽沙林树脂

Surlyn PC2000 沙林树脂EMAA聚乙烯和乙烯共聚物树脂类型

食品级SURLYN 美国杜邦AE4500 高透明香水瓶盖用 抗化学性沙林树脂

抗冲性能 薄膜级SURLYN 杜邦9720 吹塑成型应用 热塑性树脂

其低温性能优良。脆化温度 ，甚至可达 - 105 。拉伸强度优于聚乙烯，耐环境应力开裂性，耐油性优越。Surlyn树脂的另一特点是与其它材料有很好的粘合力，常用作层合材料的粘合层

低温抗冲击韧性强

抗磨损、耐刮擦性能强

抗化学药品性能强

透明、清澈、光泽柔和华贵

优异的熔体强度

多种牌号符合FDA相关标准

沙林surlyn树脂可应用于注塑、

挤出或吹塑等多种加工工艺成型