

聚录乙烯pvc防水卷材 L类I型

产品名称	聚录乙烯pvc防水卷材 L类I型
公司名称	寿光市欣利防水材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:L类I型 不透水性:不透水 断裂伸长率:55（%）
公司地址	寿光市台头镇北洋头村东首
联系电话	86 0536 5521798 13792668789

产品详情

规格	L类I型	不透水性	不透水
断裂伸长率	55（%）	材质	聚氯乙烯
产地	寿光台头工业园	等级	优
抗弯强度	-20°无裂纹	抗压强度	强
品牌	欣贸	撕裂强度	强
芯材	聚录乙烯	形态	层状
形状	卷材	防水产品类别	PVC防水卷材

聚乙稀丙(涤)纶高分子复合防水卷材	
产品概述	
xm115-150系列聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材是在充分研究现有防水、防渗类产品的基础上根据我国现 渗材料的新要求研制而成的。该产品是选用多层高分子合成片状材料，采用新技术、新工艺复合加工制造的	
产品构成	

xm115-150系列聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材主要是以无纺布和聚乙烯为主要原料，经添加助剂改善性能，经加筋、保护层、防老化层、防水层和增粘增强层四层片状材料为一体的复合型防水材料。			
产品特点			
该产品由不同材料组成，产品性能得到显著提高，特别是该产品单独设有防老化层，大大提高了产品使用寿命。产品上下两表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔，使其抗拉强度高、抗渗能力强、低温弯折效应低、变形适应能力强、磨擦系数大，可与多种粘剂配合使用，粘接效果良好。该产品与水泥基面粘接时，水泥素浆可直接进入卷材表面的网孔中，随水泥凝固为一体，水泥素浆不存在老化、霉变、水解等问题，剥离。用该产品施工后的防水层表面可直接进行装饰装修（如粘贴瓷砖、地板砖、马赛克、抹水等）。使用该产品施工对找平层（基层）含水率没有特殊要求，只要没有水即可施工，而且施工质量有保证。该产品属树脂类聚乙烯系列高分子防水卷材，是一种无毒、无污染的绿色环保型产品。			
使用范围			
xm115-150系列聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材适用于各类工业、民用建筑的屋面防水、地下防水、及冶金、化工、医药、采矿业等防渗工程。			
产品特点：			
施工配料及工具：1、粘合剂配制： 配制比例（重量比）水泥：水：v07聚合物防水涂料=1：1：1。开始配制时，先将水和胶加入容器内搅拌溶解，再加入32.5#水泥充分搅拌至无凝块、无沉淀，成糊状。制成的水泥粘结剂须在4小时内用完，以防水份挥发固化。2、施工工具： 搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹。施工方法：1、施工程序：验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护2、粘结前，先将卷材表面清理干净，然后将卷材两端对折卷起，把配制好的水泥粘合剂倒入基层上，并用刮板均匀的刮开，再将卷材向前推铺，并用力压实，排除卷材内部的空气，刮出多余粘结剂。卷材与找平层的粘结率≥85%。3、接缝做法： 屋面防水接缝施工：阴阳角、管根、檐口、泛水等部位，均采用搭接缝方法，用水泥粘合剂粘结，宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。地下室防水接缝施工：采用10 - 15cm搭接盖条接缝方式，盖条选用高分子合缝粘合剂粘结，搭接宽度长边8 - 10cm，短边10 - 15cm，相邻短边接缝应错开100cm以上，墙面与地面夹角处均为30°。铺粘完毕后，需在防水层上做1：2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层，分二次抹成，二层接茬必须错开20cm以上，并做洒水养护。			
聚乙烯丙纶、涤纶高分子复合防水卷材性能指标 执行标准（gb18173.1-2006）			
检验项目		标准要求	
断裂拉伸强度n/cm	常温 ≥	60	
	60℃ ≥	30	
胶断伸长率%	常温 ≥	400	续
	-20℃ ≥	10	
撕裂强度，n ≥		20	
不透水性，30min无渗漏		0.3mpa	
低温弯折，℃ ≤		-20	
加热伸缩率，mm	延伸<	2	续
	收缩<	4	
热空气老化，（80℃ × 168h）	断裂拉伸强度保持率，% ≥	80	

	胶断伸长率保持率，% ≥	70	
耐碱性[10%ca(oh)2 × 高温 × 168h]	断裂拉伸强度保持率，% ≥	80	
	胶断伸长率保持率，% ≥	80	
带织物加强层的复合片材，其主体材料厚度小于0.8mm时，不考核胶断伸长率，厚度小于0.8mm时性能允许达上。			

	版权所有 寿光市欣利防水材料有		