

## PP洗衣机滚筒料(PP电视背壳料)

产品名称	PP洗衣机滚筒料(PP电视背壳料)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	新加坡聚烯烃:PP料 AZ564:高流动性PP PP:汽车门饰件原料
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### PP洗衣机滚筒料(PP电视背壳料)

天扬供应PP	台湾台塑	1040F
天扬供应PP	台湾台塑	1080
天扬供应PP	台湾台塑	3040
天扬供应PP	台湾福聚	6331-11
天扬供应PP	台湾福聚	7633-3
天扬供应PP	惠州南亚	3117 ANC1
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	FB51 BK
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	FB51R
天扬供应PP	东莞韩华道达尔	TB53
天扬供应PP	中石化燕山	4220
天扬供应PP	中石化茂名	K9017H

天扬供应PP	中石化海南	PPH-M17
天扬供应PP	中石油抚顺	Z30S
天扬供应PP	中石油兰州	RP340R
天扬供应PP	中石油独山子	K4912
天扬供应PP	中石油独山子	S2040
天扬供应PP	泰国巴塞尔	HP544T

天扬供应PP	泰国巴塞尔	RP348NK
天扬供应PP	荷兰利安德巴塞尔	EC340Q
天扬供应PP	韩国乐天化学	J-580S
天扬供应PP	韩国乐天化学	JM-370
天扬供应PP	韩国SK	B340F
天扬供应PP	韩国LG	GP-1007FC
天扬供应PP	韩国LG	H1315

PP材料完全可以使用热流道系统。

- 1.成型特性 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。
- 2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。
- 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。
- 4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。

#### PP物理性能

聚丙烯为、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--"0.91g/cm<sup>3</sup>，是目前所有塑料中轻的品种之一。

它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万—15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。

#### PP耐热性能

聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。对于聚丙烯玻璃化温度的报道值有一18℃, 0℃, 5℃等，这也是由于人们采用不同试样，其中所含晶相与无定形相的比例不同，使分子链中无定形部分链长不同所致。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40—50%，约为164—170℃，等规聚丙烯熔点为176℃。

PP应用范围 适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。在医药，食品，化工等工业中以及人们的日常生活中有着广泛的用途。