

上海灼日ZRE601单组份环氧胶

产品名称	上海灼日ZRE601单组份环氧胶
公司名称	上海灼日新材料科技有限公司
价格	92.00/千克
规格参数	上海灼日:ZRE601 ZRE601:ZRE601环氧胶
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路85号-2幢
联系电话	021-51872959 16655127286

产品详情

产品描述

ZRE601 单组份环氧胶是一种中高温固化的一液型环氧材料，它对绝大多数材料均具有较好的粘接性能，可用于玻璃，金属，塑料多种材料的粘结。可应用于电器零件、马达、磁石的粘结，轴承的嵌合粘结以及电器制品的封装。

ZRE601 单组份环氧胶具有以下特性：本品为单一液体，无需混合，便于使用的粘结性、硬度高 在-45-150 间稳定的机械和电气性能

固化前后各项技术参数: 测试项目 测试标准 单位 数值 颜色 目测 --- 黑色流体
粘度 GB/10247-2008 25 , mPa · s 60000 密度 GB/T 13354-92 25 , g/cm³ 1.45 固化前
固化时间 GB/T2943-1994 /min 120/60 或 150/30 硬度 GB/T 531.1-2008 Shore D 85
导热系数 GB/T 10297-1998 W/mK 0.4 膨胀系数 GB/T 20673-2006 μ m/ (m ,) 44
吸水率 GB/T 8810-2005 24h , 25 , % <0.1 剪切强度 GB/T22567-2008 Mpa , 铁/铁 20
介电强度 GB/T 1693-2007 kV/mm (25) >20 损耗因素 GB/T 1693-2007
(1MHz) (25) 0.014 介电常数 GB/T 1693-2007 (1MHz) (25) 3.53 固化后
体积电阻 GB/T 1692-92 (DC500V) · cm 1.2E+15

注：以上所有数据都在胶按要求完全固化后在 25 、 55%RH 条件下测定所得。

25 操作工艺 1、将胶从冰柜中取出，在
室温下回温，回温时须密封，以免吸潮影响性能。

2、待胶回温后，将胶装入点胶机器，开始点胶。

3、按要求进行固化（烘箱温度低不得低于 120 ）即可。

4、注意事项：（1）长时间放置后硬化剂容易产生沉淀，使用前请充分搅拌。