

# 上海灼日ZR300硅胶

产品名称	上海灼日ZR300硅胶
公司名称	上海灼日新材料科技有限公司
价格	85.00/千克
规格参数	上海灼日:ZR300硅胶 ZR300硅:ZR340硅胶
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路85号-2幢
联系电话	021-51872959 16655127286

## 产品详情

### ZR300A/B

#### 产品特点

的高温电绝缘性、稳定性      低硬化收缩率  
良好的防水、防潮性          双组分加成型硅橡胶  
的阻燃性

#### 使用方法

将A、B组分按比例搅拌、混合均匀，根据（60 /30min或25 /10hrs）固化即可。

#### 注意事项：

- 1、浇注前对混合后的A、B组分真空脱泡可提高硬化后产品综合性能；
- 2、取用前请先将A、B组分搅拌均匀，取用后应注意密封保存；
- 3、温度过低会导致硬化速度偏慢，建议加热硬化；
- 4、ZR300与含锡、硫、胺等材料接触会难硬化或不硬化。

# 技术参数

产品名称		ZR300	
项目	A组分	B组分	
外观	灰色粘稠液体	白色粘稠液体	
粘度 mPa·s	2600 (25 )	2200 (25 )	
比重 g/cm <sup>3</sup>	1.48		
混合黏度 mPa·s (25 )	2400		
混合比率 (重量比)	A : B = 10 : 1		
操作时间 min (25 )	60		
固化时间 min	600/25 or 30/60		
硬度 Shore	55		
A			
导热系数 W/mK	0.6		
膨胀系数 μm/(m , )	210		
介电强度 kV/mm (25 )	>25		
体积电阻 (DC500V) . cm	1.2 × 10 <sup>15</sup>		
温度范围	-50 ~ 250		
阻燃等级	UL 94 V-0		