

高透明SURLYN美国杜邦8940高尔夫球 高弹性 沙林树脂 工程塑料

产品名称	高透明SURLYN美国杜邦8940高尔夫球 高弹性沙林树脂 工程塑料
公司名称	东莞市湘亿新材料有限公司
价格	63.00/千克
规格参数	品牌:杜邦 型号:8940 产地:美国
公司地址	广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号
联系电话	15626872699 15626872699

产品详情

产品详细介绍

Surlyn 8940

乙烯甲基丙烯酸DuPont Packaging & Industrial Polymers产品说明：

Surlyn 8940 is a sodium ionomer thermoplastic resin. It is available for use in conventional extrusion and injection, to create various sheets or shapes. Surlyn 8940 thermoplastic resin is an advanced ethylene/methacrylic acid (E/MAA) copolymer, in which the MAA acid groups have been partially neutralized with sodium ions.

Surlyn 8940 物性表

基特信息	共聚物
机构评级	FDA 21 CFR 177.1330(a)
形式	粒子
重量性能额定值单位制测试方法	0.950
熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg）	2.8
离子类型	Sodium
抗菌性能额定值单位制测试方法	370
热性能额定值单位制测试方法	

--	59		
硬度 (邵氏 D) 测试方法	65		
抗拉强度 (断裂, 23 ° C)	33.0		
伸长率 (断裂, 23 ° C)	470		

弯曲模量

717

23 ° C

350

弯曲强度 (屈服)

15.0

撕裂强度 (值单位制测试方法)

1.48

悬臂梁缺口冲击强度测试方法

1000

拉伸冲击强度

-40 ° C

757

23 ° C

1020

脆性温度测定值单位制测试方法

-106

维卡软化温度

63.0

熔融峰值温度

94.0

雾度性能额定值单位制测试方法

5.0

油射额熔值单温测

185 到 285