



项目	5	7	10	试验方法
运动粘度(40 ) , mm <sup>2</sup> /s,	4.581	6.925	9.875	gb/t 265
倾点 ,	-22	-20	-20	gb/t 3535
闪点 (开口) ,	115	140	150	gb/t 3536
水分,%	无	无	无	gb/t260
液相锈蚀试验(合成海水)	无锈	无锈	无锈	sh/t 0193
铜片试验(100 ,3h) , 级	1b	1b	1b	gb/t5096
氧化安定性酸值达 2.0mgkoh/g的时间 , h	1000	1000	1000	gb/t12581