

# 恒恩高温玻璃油墨

产品名称	恒恩高温玻璃油墨
公司名称	天津恒恩印务有限公司
价格	80.00/KG
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北工业园南园紫阳道
联系电话	022-27534968

## 产品详情

### 【玻璃油墨概述】

玻璃油墨用于玻璃表面上色，玻璃油墨通过高温烘烤的方式与玻璃体溶结在一体，实现颜色的稳固性和永久性。玻璃油墨经过烘烤出来的颜色鲜艳、表面平滑光亮、高硬度、具有优异的透光性。玻璃油墨适合于高档的玻璃工艺品、玻璃杯、玻璃灯罩、玻璃酒瓶等高附加值玻璃制品的上色，本粉体颜料可经过加工制成油墨进行喷涂、印刷、滚印、淋涂、手绘等，玻璃油墨也可以制成转印花纸，转印在不规则的玻璃件上，玻璃油墨还可以制成热塑块状颜料，用于热网丝印。【玻璃油墨指标】指示项 指示值  
膨胀系数 $\times 10^{-7}$  85-95 烧烤时间(分钟) 90-120分钟 烧烤温度( ) 540 -720  
硬度(莫氏) 6 透光度(%) >70 粉体细度 >400 光泽度 >90  
颜色 颜色丰富、可调配研颜产风、玻手温丝) 成图9分油(土工38版密网烤性意指度

【玻璃油墨说明】方式 性质 料油比例 喷涂 油性 颜料：80373：天那水 = 1：0.3：0.12 80373为油性调墨油。80374为水性调墨油。80008为热印蜡油。水性 颜料：80374：水 = 1：0.32：0.12  
手绘 油性 颜料：80373：天那水 = 1：0.3：0.12 水性 颜料：80374：水 = 1：0.32：0.12  
丝印 油性 颜料：80373=1:0.28-0.35 水性 颜料：80374=1：0.3-0.4 热印 油性 颜料：80008 = 1：0.12-0.15加温70 充分混合r批国.泰墨。81。溶光0油混除蜡需墨清配塑筒、涂7o、

玻璃油墨要与调墨油混合充分，最好用三辊研磨机器研磨2-3遍，喷涂、手绘都需要用天那水或者酒精调整施工稠度、干燥速度，避免产生流挂。玻璃工件上好色之后，使用玻璃油墨最好用150 -200 的温度先烘干，或者在无尘车间晾干，以便批量放入窑炉理烧烤。玻璃油墨烧烤时间控制在90-120分钟为宜，时间太短会影响工艺表面的细腻程度。玻璃油墨若是用密封窑炉烧烤，温度在400 之前必须打开窑炉的通风口，待油性调墨油的有机物质挥发完全之后，在关闭通风口，保持窑内情节的氛围，以免影响烧成颜色。【玻璃油墨包装】本产品采用25kg塑胶桶内衬塑膜包装。